



- Oplosmiddelvrij en reukloos.
- Verwerkbaar tot -10 °C.
- Hoge kleefkracht na droogtijd.
- Handige spuitfles met een niet-zelfverklevend mondstuk.

Verpakkingseenheid

	Inhoud per verpakkingseenheid [ml]	Doosinhoud [stk.]	Toebehoren incl.
Fles	1000	6	–

Toepassing



Technische gegevens

Materiaal	Acrylpolymeerdispersie op waterbasis, oplosmiddelvrij
Minimum verwerkingstemperatuur voor ondergrond en lucht [°C]	-10
Verwerkingstemperatuur Primer [°C]	+5 tot +40
Temperatuurbestendigheid [°C]	-40 tot +90
Droogtijd bij 20 °C, 50 % r.F., 200 g/m² [min.]	15
Droogtijd bij 5 °C, 75 % r.F., 200 g/m² [min.]	30

Verbruik op houtvezelplaten PAVATEX, 200 g/m²

	Breedte [m]	g/m	ml/m	Opbrengst/ liter
PAVATAPE 150	0,15	30	31	~ 30 m
PAVATAPE 75	0,075	15	16	~ 60 m
PAVATAPE FLEX	0,08	16	17	~ 60 m
PAVATAPE 20	0,02	4	4	~220 m
PAVAFIX 60	0,06	12	12	~ 80 m

Productbeschrijving

PAVAPRIM wordt als primer gebruikt voort PAVATAPE en PAVAFIX 60 op PAVATEX houtvezelplaten, poreuze oppervlakken en minerale ondergronden. De hoogwaardige ondergrondverharder heeft een hoge kleefkracht.

Gedetailleerde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsvoorschriften vindt u in de brochure over afdichten.

Opslag

Koel (vorstvrij) en droog

Houdbaarheid

24 maanden, ongeopend

PAVATEX- Systeemgarantie

De afdichtingsproducten van PAVATEX zorgen voor duurzame en zekere systeemdichtheid bij moderne multifunctionele gebouwschillen. Nu ook met PAVATEX-garantie. Die biedt in het geval van een opgetreden schade uitvoerige service en verhoogd daardoor de zekerheid voor architect, verwerker en opdrachtgever.

