



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@ **ecomat** .be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07



PRODUCT

Tubag **trasskalk fijnpleister TKFP** is een samengestelde droge mortel van mortelgroep P I (DIN 18550). Gemaakt door toepassing van geselecteerd fijn marmmermeel in korrel-dikten van 0-0,5 mm, met 1,5% witte cement, 5-7% pigment en meér dan 85% hydraulische trasskalk als bindmiddel.

TOEPASSING

de kaleipleister is geschikt voor het **dun bepleisteren** van een poreuze ondergrond met een kwast of papborstel (kaleien) . Met een laag kaleipleister boots je in 1 keer het effect na van het historische wit kalken van een muur. Dit deed men vooral waar muren veel last hadden van zouten zoals op boerderijen om hygiënische redenen. Doordat bij het historische kalken de kalk niet echt gebonden werd, diende men deze ook regelmatig te vernieuwen. Daardoor verkreeg men in de loop der jaren laag boven laag een zeer **genuanceerd en gestructureerd** effect.

De Ecomat kaleipleister heeft eenzelfde sanerend effect voor je muur maar het is de toevoeging van trass en het gebruik van hydraulische ipv hydraatkalk dat ervoor zorgt dat de toepassing van de Ecomat kaleipleister zo **duurzaam** is. 1 keer kaleien voor jaren plezier. **Zowel interieur als exterieur**.

VERWERKING

de kalei pleister met een handmixer en door toevoeging van schoon water (6-9 liter/30kg) tot een klontervrije, goed smeulige massa mengen ; goed doormengen om pigmentdeeltjes goed te verdelen ; Deze pap **in 1 keer met een brede kwast** aanbrengen in een dikte van 2 à 3 mm. Zacht vertikaal aanbrengen en horizontaal uitsmeren. Probeer te werken per muurvlak of waar de gevel een natuurlijke scheiding vertoont. Let erop dat de kalei '**gesloten**' wordt aangebracht. Zichtbare open 'poriën' volledig toesmeren.

Bij grotere oppervlakken of bij ontstane kratertjes wordt er soms een meer vloeibaar aangemaakte tweede dunne paplaag aangebracht als **egalisatielaag** voor de typische mogelijke kalk aanzetten of als de eerste laag niet gesloten genoeg werd aangebracht. Pas op : meer aangelengde kalei zal doorgaans iets lichter uitvallen van tint.

ONDERGROND

als kalei ondergrond zijn **alle ruwe steenachtige ondergronden of onbeschilderde buitenbepleisteringen** geschikt. Alle loszittende delen dien je te verwijderen.

Alle, maar vooral sterk zuigende ondergronden eerst flink bevochtigen. De ondergrond dient aan de oppervlakte **gelijkmatic en draagkrachtig** te zijn. Diep uitgesleten voegen dienen opnieuw opgevoegd te worden (vb met Tubag TKP-L). Ondergronden mogen niet geschilderd zijn. Niet op gipshoudende ondergronden aanbrengen. Ondergronden die te poreus zijn voorbehandelen met de **Tubag MPG** . Ondergronden die plaatselijk niet zuigen voorbehandelen met de **Tubag PHG**. Voor niet-poreuze natuursteen : **TNS**.



BUITENWEERSOMSTANDIGHEDEN

niet verwerken bij veel wind, te hoge omgevings- of ondergronds- temperaturen. Elke omstandigheid die de kalei **extra sterk en snel doet uitdrogen vermijden**.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

dit product bevat een hoge mate aan kalk en reageert alkalisch op de huid. Te lange blootstelling aan de huid kan brandwonden veroorzaken. Draag bij het verwerken van het poeder tot pap een stofbril en gebruik rubberen handschoenen voor het verwerken. Spoel kalei op het aangezicht met water. Bij aanraking met het netvlies veelvuldig spoelen met water en een arts raadplegen.

RENDEMENT & VERBRUIK

Een 30 kg zak bevat ca. 21 liter nat volume. Rendement per zak: ca. 10 -15m² afhankelijk van ondergrond en techniek.

WATERWEREND EN BESCHERMEND

Kalk zelfs met de toevoeging van trass aangebracht op deze manier vormt geen waterdichte laag. Kalei aangebracht in 2-3mm draagt bij tot de **waterwerendheid** van je muur. De kaleilaag buffert de waterinslag en heeft de eigenschap heel snel actief weer uit te drogen. Dat verklaart het typische wolkerig effect op een pas beregende gekaleide muur. Door het **actieve transport** van vochtigheid uit de kalk, mogen we spreken van een grote waterwerendheid van onze kalei.

KLEURCOLLECTIE

Ecomat houdt volgende kleuren op voorraad . Andere kleuren mogelijk op bestelling mits een bestelvolume van 15 zakken. Kalei kan overschilderd worden met HC425 silikaatverf (kleuregaliserend en zelfde kleurpalet) of met Calcatex kalkcaseïneverf (extra nuances). Kleuren zijn puur indicatief en afhankelijk van de onderstructuur en lichtinval.

Prijzen BTW excl. 01/04/2018



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@

ecomat.be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07



WIT	NATUREL	POLARGRIJS	IVOOR	OKER	HENNEP	TERRA	LOOF	OLIJF	KIEZEL	BASALT
10000	9001	00/105	9010	05/40	5901	4600	6203	6100	01/40	01/45
€29.00	€37.00	€37.00	€37.00	€42.00	€37.00	€37.00	€42.00	€42.00	€47.00	€37.00

Prijzen BTW exclusief





meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@

ecomat.be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07





meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@ **ecomat** .be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07

