Trasvoegmortel voor breukstenen
TFP

Technische informatie	
Verwerkingstijd:	ca. 2 uur
Verwerkingstemperatuur:	> + 5℃ en < + 30℃, neem de verwerkingsinstructies in acht
Drukvastheid:	> 10 N/mm² (na 7 dagen) ca. 15 N/mm² (na 28 dagen)
Korrelgrootte:	0-4 mm
Opbrengst:	ca. 16 l per 25 kg
Opslag:	Droog en vakkundig.
Leveringsvorm:	zak à 25 kg
Kleur:	grijs

Product:
Trasvoegmortel voor breukstenen is een droge fabrieksmortel van de mortelgroep M10 volgens EN 998-2, gemaakt met trascement volgens EN 197, gesorteerde kwartszandsoorten volgens EN 13139 en additieven met toelating van de bouwtoezichtinstanties, ter verbetering van de verwerkingseigenschappen. Trasvoegmortel voor breukstenen is waterafstotend en verrijkt met kunststoffen ter voorkoming van dwarsscheuren in bijzonder brede voegen, gemakkelijk te verwerken en zeer stevig. Trasvoegmortel voor breukstenen vermindert het gevaar van uitbloeiingen (uitslag) en vlekkenvorming bij het opvoegen aanzienlijk.

Toepassing:
Voor het zuiver opvoegen van natuurstenen en sierbetonplaveien. Voor oppervlakken met lichte tot middelzware belasting en voor de decoratieve vormgeving van terrassen, pleinen en wegen. Trasvoegmortel voor breukstenen is bijzonder geschikt voor het vullen van brede voegen die ontstaan bij het leggen van breukstenen (vb. van basalt, porfier, zandsteen of graniet). Trasvoegmortel voor breukstenen hecht goed aan de zijkanten van de stenen en heeft een groot weerstandsvermogen tegen vorst en strooizout.

Voorbereiding van de ondergrond:
De voegen schoonmaken of de oude voegen uitkrabben en schoonmaken. Minimale voegbreedte 10 mm. Geschikt voor voegen tot 35 mm en op bepaalde plaatsen tot 50 mm.
Zorgen voor de nodige voegdiepte door uitblazen en/of uitkrabben. Het vloeroppervlak moet na het uitkrabben droog worden gereinigd. Het vloeroppervlak moet afhankelijk van het zuigvermogen meerdere keren worden voorbevochtigd. Er mag bij het inbrengen van de trasvoegmortel evenwel geen water in de voegen staan.

Verwerking:
In een schone recipiënt ca. 3 l water gieten en intensief en klontervrij vermengen (vb. met een roerstaaf of mengmachine) met een zak (25 kg) voegmortel tot een verwerkbare, gemakkelijk kneedbare consistentie ontstaat. Voor niet-zuigende, dichte natuurstenen (vb.

porfier, graniet) de trasvoegmortel met de rubberen spatel onder lichte druk zo in de voegen brengen dat die volledig en diep gevuld zijn. Er mag maar een kleine hoeveelheid mortel op het steenoppervlak blijven staan, omdat het anders moeilijker wordt om het oppervlak te reinigen.
Voor zuigende natuurstenen met open poriën (vb. basalt, zandsteen) de trasvoegmortel met een voegijzer of mortelspuit zo in de voegen brengen dat die volledig en diep gevuld zijn. Afhankelijk van de gebruikte stenen moet het gelegde oppervlak onmiddellijk na het aandrogen van het voegoppervlak (na ca. 1-2 uur, te testen met de vingers) gereinigd worden met een schone spons. Gevoegde oppervlakken moeten beschermd worden tegen te snelle uitdroging en nabehandeld worden. De tijdsindicaties hebben betrekking op normale temperaturen (20℃, 65 % relatieve luchtvoc htigheid).

Wachttijden:
De gevoegde oppervlakken mogen bij droog weer na 24 uur opengesteld worden voor voetgangers. Bij vochtig en koud weer moet rekening gehouden worden met een tragere uitharding. Bewerking met de hogedrukreiniger mag na 3-4 weken gebeuren.

Opbrengst:
Een zak van 25 kg levert ca. 16 l natte mortel op

Verbruik:
Varieert volgens het formaat van de stenen, de voegdiepte en -breedte.

Leveringsvorm:
Zak à 25 kg.

Opslag:
Droog en vakkundig.

Opmerking:
Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring.Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: december 2009

Verdere informatie:
tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG
Postfach 1180, D-56638 Kruft
Tel. +49 2652/81-350, Fax +49 2652/81-333
info@tubag.de, www.tubag.nl