

8320

## Kalkplamuur

---

---

gebruik : binnenshuis

fase : poeder

---

---

### **Gebruik:**

De plamuur is een minerale pleister om te plamuren en op te stoppen met een betere hechting op basis van kalk. Dit product is makkelijk aan te brengen en bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Is geschikt voor kleine herstellingen en voor het algemeen plamuren van pleisterplaten nadat ze met pleister werden samengebracht volgens de door de fabrikant aangeraden techniek. Het is ook geschikt voor alle samenhangende ondergronden die licht absorberend zijn, zoals kalkpleister, pleisterplaten, ruwe muuroppervlakken, beton, terracotta...

Mag al na drie uur opgeschuurd worden. Dikte van aanbrengen: 1 à 2 mm.

Indien u dit aanbrengt op verf op basis van synthetische hars, eerst even uitproberen. Niet gebruiken op hout of houtvezel en op verf op basis van natuurlijke hars.

**Is niet geschikt om de naden van pleisterplaten op te vullen.**

Zodra u het product in handen hebt, gaan wij ervan uit dat u over de nodige vaardigheden beschikt om het product aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

### **Eigenschappen:**

Laat stoom door. Alle bestanddelen zijn van natuurlijke oorsprong en vrij van bewaarmiddelen en synthetische bindmiddelen.

### **Afwerking:**

De minerale plamuur mag overschilderd worden met kalkverf, caseïneverf (maar zonder saffloerolie), kleiverf. Hiertoe moet de u op de plamuur een fixermiddel aanbrengen (ref. 8145). Voordat u Keido (ref. 8130) aanbrengt, minstens 4 weken wachten.

### **Samenstelling:**

Marmerpoeder, met marmer gehydrateerde kalk, cellulose, methylcellulose, porseleinaarde, zonder bewaarmiddel.



### **Uitstoot:**

Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.



\* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding "A+" noch de samenstelling, noch de *natuurlijkheid* van een product.

- Vorbereiding:** De ondergrond moet gezond zijn: poreus, homogeen, zuiver, droog (< 2 % vochtigheidsgraad), stevig, vetvrij en chemisch neutraal.
- Oude verflaag (dispersie) goed reinigen, afbladderende verf verwijderen, resten betonolie op beton verwijderen, brokkelingen en oude lijmresten verwijderen. De oppervlakken die bedekt zijn met schimmel moeten gereinigd worden. Zorgvuldig alle resten van behanglijm verwijderen. Zie technische fiche: [Hoe resten behanglijm verwijderen?](#)  
De ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.
- Een melige ondergrond moet vooraf met een *fixeermiddel* (ref. 8145) behandeld worden. De naden van pleisterplaten moeten volgens de regels van de kunst en volgens de aanbevelingen van de fabrikant afgewerkt worden.
- Behandel gekleurde oppervlakken die kunnen doorschijnen door middel van capillariteit met een laag Isolan (ref. 8234). Ook hardnekkige vlekken (vet, nicotine, roet, opgedroogd vocht, insectenpoep,...) moeten ook vooraf met Isolan behandeld worden.
- Elementen die niet hechten vooraf verwijderen (metselwerk). Boorgaten moeten vooraf opgevuld worden en na enkele uren bijgevuld.
- Bereiding plamuur:** 1 kg plamuur in 450 à 500 ml zuiver en koud water gieten. Met een krachtig mengapparaat mengen. Gedurende minstens 15 minuten laten opzwellen en nog een keer goed omroeren voor gebruik. Indien nodig kan de hoeveelheid water aangepast worden. Om een goede samenstelling te bekomen, moet de mengeling ter plaatse bereid worden, vlak voor het aanbrengen.
- Vorbereiding:** Minimumtemperatuur voor voorbereiding: 8 °C. Aanbrengen met een plamuurmes.
- Droogtijd:** Kan overschilderd worden na minstens 24 uur per aangebrachte mm dikte.
- Rendemen :** 1 kg poeder per m<sup>2</sup> en per mm aangebrachte dikte, op een gladde ondergrond. De precieze verbruiksgegevens moeten ter plaatse bepaald worden.
- Reiniging gereedschap:** Onmiddellijk na het werk met water reinigen.
- Bewaring:** Het poeder kan gedurende minstens twee jaar op een droge, vorstvrije plaats bewaard worden.
- Wat te doen met resten:** De resten van het product mogen niet met het rioolwater weggegooid worden, maar moeten, na droging, meegegeven worden met het huishoudafval. Goed uitgespoelde bussen kunnen gerecycleerd worden.
- Gevaarpictogram :**



Huidirritatie  
Oogirritatie  
Xi, irritant

**Waarschuwing :** H 315 : Veroorzaakt huidirritatie  
H 318 : Veroorzaakt erge oogletsels  
H 335 : Kan de luchtwegen irriteren

**Voorzorgen en opslag:** De kalkplamuur irriteert: u dient de handen en de ogen te beschermen (handschoenen en beschermbril, vette crème). Eventuele spatten ook met water reinigen. Ingeval van contact met de ogen, rijkelijk spoelen met water en een arts raadplegen in geval van problemen. Na het werk de handen wassen met citroen. De zuurtegraad compenseert de agressieve alkaliteit van de kalk Koel en beschermd tegen vorst en licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

**De producten** die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.