



COPPERANT

de groenste verf

85030 COPPERANT YCOLEUM DEKKENDE VERFBEITS

Een dekkende, waterafstotende en vochtregulerende houtconservering op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Geschikt voor gebruik op hout als één-pot-systeem. Ycoleum Dekkende Verfbeits is een perfect onderhoudssysteem voor jarenlange bescherming. De verfbeits is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende houten ondergronden. Deze verfbeits is verkrijgbaar in elke gewenste dekkende kleur.

TOEPASSING

Op oud en nieuw hout, buiten te gebruiken. Ook geschikt voor goed voorbehandelde andere ondergronden zoals metaal, aluminium en kunststof. Hiervoor adviseren wij een voorbehandeling met Pura Multiprimer.

VERWERKING

Ondergrond:	Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
Applicatiecondities:	Verwerkingstemperatuur: 10 - 25 °C
Te verwerken d.m.v.	Kwast of roller.
Te verdunnen met:	Klaar voor gebruik. Voor de eerste laag op nieuw hout verdunnen met ongeveer 10% aromatisch vrije terpentine
Gereedschap reinigen met:	Aromatisch vrije terpentine
Laagdikte:	Bij aanbrengen van ca. 60 µm natte laagdikte bedraagt de droge laagdikte 45-50 µm.
Uitstrijkvermogen:	20 m ² /ltr bij een natte laagdikte van 50 µm.

TESTGEGEVENS

TÜV OK biobased *** according to ASTM D 6866
The product is assigned to class 3, meaning:
60-80% Biobased Carbon Content of the product.



(Voorheen Vinçotte, in 2018 overgenomen door TÜV Austria.)

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

Esthetische producteigenschappen:

Glans:	3/4 glans, ca. 70-80 GU*1
Kleur:	Alle kleurwaaiers van het Copperant KMS-systeem

*1 Bij hoge blootstelling aan UV neemt glanswaarde sneller af

Producteigenschappen:

Vaste stof gehalte:	Ca. 80 % volume (afh. van kleur)
Vos gehalte:	190 gr/ltr.
Dichtheid:	Bij 20°C ca. 1,05-1,30 kg/ltr.
Droge laagdikte	Standaard: 45 µm (afhankelijk van applicatie methode)
Theoretisch rendement:	Bij een droge laagdikte van 40 µm 20 m ² /ltr.
Praktisch rendement:	Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Flampunt:	Ca. 39°C

Droging bij 20°C/60% RV:

Stofdroog:	na ca. 3 uur*2
Overschilderbaar:	na ca. 16 uur*2

*2 Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.



VERWERKINGSGEGEVENS

	Kwast-roller
Type verdunner	Aromatisch vrije terpentine
% verdunning	Gebruiksklaar
Spuitopening	n.v.t.
Spuitdruk	n.v.t.
Droge laag	45 µm

Reinigen gereedschap:
Aromatisch vrije terpentine

VERWERKING

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. Ontvetten met Copperant Multicleaner.

Onderhoud: Eventueel loszittende verfresten verwijderen. Daarna grondig schuren en twee lagen Copperant Ycoleum Dekkende Verfbeits aanbrengen.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

VOS-ARME CONSERVERING

Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking: 0,5, 1 en 2,5 liter blikken.

Houdbaarheid: Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

ONDERHOUDSADVIES

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V..

Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.



ecomat



WARRANTY & DISCLAIMER

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.

