



COPPERANT

de groenste verf

85046 COPPERANT QUATTRO GRONDVERF

Gebruiksklare, vochtregulerende en vullende grondverf/voorlak voor hout, op basis van plantaardig bindmiddel. Quattro Grondverf geeft een zeer lange bescherming, heeft een hoge dekkraft, een uitstekend uitstrijkvermogen en is goed schuurbaar. De verf is ideaal voor een superstrakke afwerking. Te gebruiken in combinatie met Quattro Lakverf.

TOEPASSING

Een primer voor het voorbehandelen van maatvast houten constructies zoals kozijnen, ramen en deuren. Uitsluitend voor buiten gebruik.

VERWERKING

Verdunning: Klaar voor gebruik. Indien gewenst verdunnen met aromatisch vrije terpentijn.

Verwerkingstemperatuur: 0-20°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%

Applicatiemethode: Kwast, roller of airless

TESTGEGEVENS

TÜV OK biobased ** according to ASTM D 6866
The product is assigned to class 2, meaning:
40-60% Biobased Carbon Content of the product.



(Voorheen Vinçotte, in 2018 overgenomen door TÜV Austria)

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

Esthetische producteigenschappen:

Glans: Grondverf ca. 15GU

Kleur: Wit en alle kleuren via het Copperant kleurmengstelsel

Producteigenschappen:

Vaste stofgehalte: Ca. 65% v.o.v.

Vosgehalte: 280 gr/ltr.

Dichtheid: Bij 20°C ca. 1,50-1,60 kg/l

Droge laagdikte: Standaard: 35-45 µm (afhankelijk van applicatiemethode)

Theoretisch rendement: Bij een natte laagdikte van 60 µm 16,5 m²/ltr.

Praktisch rendement: Het praktische rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/60% RV:

Stofdroog: na ca. 2 uur*
Overschilderbaar: na ca. 16 uur*
Regen en watervast: na ca. 2-3 uur*

Droging bij 5°C/90% RV:

Stofdroog: na ca. 4,5 uur*
Overschilderbaar: na ca. 12 uur*

*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.



Applicatiemethode:

ecomat



VERWERKINGSGEGEVENS

	Kwast-roller	Airless spray
Type verdunner	Aromatisch vrije terpentine	Aromatisch vrije terpentine
% verdunning	Gebruiksklaar	Gebruiksklaar
Spuitopening	n.v.t.	Eigen inzicht
Spuitdruk	n.v.t.	Eigen inzicht
Droge laag	35-45 µm	35-45 µm

Reinigen gereedschap:
Reinigen met aromatisch vrije terpentine.

VERWERKING

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. Ontvetten met Copperant Multicleaner.

Onderhoud: Indien nodig de slechte plaatsen voorbehandelen en loszittende verfdelen verwijderen. Daarna goed schuren en één laag Copperant Quattro Grondverf opzetten.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

VOS-ARME CONSERVERING

Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking: 0,5, 1 en 2,5 liter blikken.

Houdbaarheid: Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

ONDERHOUDSADVIES

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V..

Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.



ecomat



WARRANTY & DISCLAIMER

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.

