



# COPPERANT

de groenste verf

## 88031 COPPERANT QUATTRO LAKVERF ZIJDEGLANS UV+

**Professionele UV bestendige lakverf op basis van plantaardig bindmiddel. In combinatie met Quattro Grondverf is de lakverf tot 10 jaar onderhoudsarm. De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. Quattro Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans door de zeer hoge UV bestendigheid.**

### TOEPASSING

Het afschilderen van maatvast houten constructies zoals kozijnen, ramen en deuren. Ook geschikt voor goed voorbehandelde andere ondergronden zoals metaal, aluminium en kunststof. Hiervoor adviseren wij een voorbehandeling met Pura Multiprimer.

Voornaamste kenmerken:

- bij uitstek geschikt voor 4-seizoenen onderhoud;
- snel watervast;
- kras- en slijtvast;
- gemakkelijk verwerkbaar van 0°C tot 30°C;
- goede koud droging;
- onderhoudsintervallen tot circa 10 jaar mogelijk.

### VERWERKING

Verdunning: Klaar voor gebruik. Indien gewenst verdunnen met aromatisch vrije terpentine.

Applicatie-conditions: Verwerkingstemperatuur: 0-30°C  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%

Applicatie-methode: Kwast of roller

### TESTGEGEVENS

TÜV OK biobased \*\* according to ASTM D 6866  
The product is assigned to class 2, meaning:  
40-60% Biobased Carbon Content of the product.



(Voorheen Vinçotte, in 2018 overgenomen door TÜV Austria.)

### PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

#### Esthetische producteigenschappen:

Glans: Zijdeglans 35-50 GU  
Kleur: Wit en alle kleuren via het Copperant kleurenmengsysteem

#### Producteigenschappen:

Vaste stof gehalte: Ca. 65 % volume (afh. van kleur)  
Vos gehalte: 270 gr/ltr.  
Dichtheid: Bij 20°C ca. 1,25-1,35 kg/l  
Droge laagdikte: Standaard: 35 µm (afhankelijk van applicatie methode)  
Theoretisch rendement: Bij een natte laagdikte van 60 µm 16,5 m²/ltr.  
Praktisch rendement: Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/60% RV:

Stofdroog: na ca. 2 uur\*  
Overschilderbaar: na ca. 16 uur\*  
Water en regenvast: na ca. 2-3 uur\*

Droging bij 5°C/90% RV:

Stofdroog: na ca. 4,5 uur\*  
Overschilderbaar: na ca. 20 uur\*

\*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.



#### VERWERKINGSGEGEVENS

	<b>Kwast-roller</b>
Type verdunner	Aromatisch vrije terpentine
% verdunning	Gebruiksklaar
Spuitopening	n.v.t.
Spuitdruk	n.v.t.
Droge laag	35 µm

Reinigen gereedschap:  
Reinigen met aromatisch vrije terpentine.

#### VERWERKING

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. Ontvetten met Copperant Multicleaner.

Onderhoud: Eventueel loszittende verfresten verwijderen. Daarna grondig schuren en één laag Copperant Quattro Grondverf aanbrengen. Vervolgens licht opschuren en een of twee lagen Quattro Lakverf zijdeglans UV+ aanbrengen.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

#### VOS-ARME CONSERVERING

Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.

#### ARTIKELGEGEVENS

Verpakking: 0,5, 1 en 2,5 liter blikken.

Houdbaarheid: Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

#### ONDERHOUDSADVIES

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V..

Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.



ecomat



#### WARRANTY & DISCLAIMER

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.

