



# COPPERANT

de groenste verf

## 88051 COPPERANT QUATTRO METAALLAK UV+

**Copperant Quattro Metaallak UV+ is een halfglanzende, dekkende en roestwerende primer/aflak (één-pot-systeem) op basis van plantaardig bindmiddel. De lak is gebruiksklaar en is speciaal toe te passen op ijzeren/stalen voorwerpen zoals hekken, pijpen, radiatoren, agrarische werktuigen en deuren. Door toepassing van speciale anticorrosieve pigmenten is het gebruik van roestwerende grondverf overbodig.**

### TOEPASSING

Copperant Quattro Metaallak UV+ is geschikt voor het afschilderen van maatvasten metalen constructies.

Geschikt voor ijzeren/stalen voorwerpen zoals:

- hekken;
- pijpen;
- radiatoren;
- agrarische werktuigen;
- deuren.

Voor buiten gebruik.

### VERWERKING

Verdunning: Klaar voor gebruik.  
Indien gewenst verdunnen met aromatisch vrije terpentijn.

Applicatie-condities: Verwerkingstemperatuur: 0-30°C  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%

Applicatie-methode: Kwast of roller

### TESTGEGEVENS

TÜV OK biobased \*\* according to ASTM D 6866  
The product is assigned to class 2, meaning:  
40-60% Biobased Carbon Content of the product.



(Voorheen Vinçotte, in 2018 overgenomen door TÜV Austria.)

### PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

#### Esthetische producteigenschappen:

Glans: 70-90 GU  
Kleur: Alle kleuren via het Copperant kleurenmengsysteem

#### Producteigenschappen:

Vaste stof gehalte: Ca. 62,5 % volume  
Vos gehalte: 300 gr/ltr.  
Dichtheid: Bij 20°C ca. 1,30-1,35 kg/l  
Droge laagdikte: Standaard: 50 µm (afhankelijk van applicatie methode)  
Theoretisch rendement: Bij een natte laagdikte van 80 µm 12,5 m²/ltr.  
Praktisch rendement: Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/60% RV:

Stofdroog: na ca. 2 uur\*  
Overschilderbaar: na ca. 16 uur\*

Droging bij 5°C/90% RV:

Stofdroog: na ca. 4,5 uur\*  
Overschilderbaar: na ca. 20 uur\*

\*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.



**VERWERKINGSGEGEVENS**

	<b>Kwast-roller</b>
Type verdunner	Aromatisch vrije terpentine
% verdunning	Gebruiksklaar
Spuitopening	n.v.t.
Spuitdruk	n.v.t.
Droge laag	50 µm

Reinigen gereedschap:  
Reinigen met aromatisch vrije terpentine.

**VERWERKING**

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. Ontvetten met Copperant Eco Clean.

Onbehandeld ondergrond: Walshuid verwijderen en voorzien van minimaal twee lagen Copperant Quattro Metaallak UV+.

Onderhoud: Indien nodig de slechte plaatsen voorbehandelen door roest en loszittende delen verwijderen. Daarna licht schuren en één laag Copperant Quattro Metaallak UV+ opzetten.

**VEILIGHEIDSINFORMATIE**

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

**VOS-ARME CONSERVERING**

Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.

**ARTIKELGEGEVENS**

Verpakking: 0,5, 1 en 2,5 liter blikken.

Houdbaarheid: Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

**ONDERHOUDSADVIES**

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V.. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.



**ecomat**



**WARRANTY & DISCLAIMER**

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.

