

**SOPREMA**Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be**TECHNISCHE FICHE**

BETF-211/216-12-nl

UNIVERCELL CONFORT PANELEN

Beschrijving

Isolatiepanelen uit cellulose isolatievlokken.

Toepassing

Wordt toegepast als vloer- en muurisolatie, zowel voor nieuwbouw als renovatie en vooral in houtskeletbouw.

Samenstelling

65 % cellulose vlokken

20 % textielvezels hoofdzakelijk gerecycleerd katoen

15 % lasbare textielvezels

Speciale schimmelwerende behandeling van de cellulose vlokken en de textielvezels

Eigenschappen

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,039	
Volumegewicht (kg/m ³)	40 à 45	
Lengte (mm)	1200	
Breedte (mm)	600	
Geluidsreductie	R _w (C; C _{tr}) = 40 (-3; -9) dB	
Beschikbare dikte	R _D *	
	45 mm	1,15
	60 mm	1,50
	80 mm	2,05
	100 mm	2,55
	120 mm	3,05
	140 mm	3,55

R_D* : Thermische weerstand (m²K/W)

Verpakking

Dikte (mm)	UNIVERCELL CONFORT PANELEN					
	45	60	80	100	120	140
Aantal m ² per pak	9,4	7,2	5,0	4,3	3,6	2,9
Aantal platen per pak	13	10	7	6	5	4
Aantal m ² per pallet	74,9	57,6	40,3	34,6	28,8	23,0
Opslag	Droog opslaan					

SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

