

Onderhoudsolie

voor houten geoliede vloeren

EM-TF-DI-onderhoudsolie

01/01/2023

TOEPASSINGSGBIED:

Leinos onderhoudsolie wordt gebruikt voor het opfrissen van geoliede vloeren die:

- vuil geworden zijn door de jaren heen;
- slijtage en gebruikssporen vertonen op de loopzone;

GEBRUIKSAANWIJZING:

SCHOONMAKEN MET HOUTREINIGER

1. reinig je vloer met Leinos Intensieve Houtreiniger : sopje maken van 1 koffiemok reiniger per 5L lauw water en daarmee je vloer schrobben (in de lengterichting van je plank), nadweilen met zuiver water;
2. enkele uren laten drogen

REINIGEN MET ONDERHOUDSOLIE

3. schud de onderhoudsolie zorgvuldig voor gebruik;
4. verdeel de olie over de vloer en bewerk grotere oppervlakken best deel per deel (max. 3m²)
5. schrob de vloer met de olie met behulp van een Floorboy. (Floorboy + zwarte (tussen)pad + zwarte pad (of schuurschijf 180 bij zware vervuiling), gebruik voldoende olie;
6. verwijder de vuil en donker geworden olie met een aftrekkertje en vang dit op met doeken die je kan weggooien;
7. herhaal stap 3-5 tot de olie niet meer vuil wordt en de vloer weer proper is;
8. verwijder dan **zorgvuldig** de allerlaatste restjes olie met een niet-pluizende absorberende katoenen doek.

AFWERKEN MET HARDWASOLIE (na 12u beloopbaar):

9. max. 30 minuten na voorgaande stap (niet langer!) met een mop een klein beetje Hardwasolie Natuur verdelen over de propere vloer en masseer in met Floorboy (Floorboy + witte pad);
10. onmiddellijk napolieren met een dunne viltpad voor een egaal zijdeglanzend oppervlak (Floorboy + vilten pad)

AFWERKEN MET ONDERHOUDSOLIE (reeds na 6u beloopbaar, iets minder langdurige weerstand):

9. max. 30 minuten na voorgaande stap (niet langer!) met een mop een klein beetje onderhoudsolie verdelen over de propere vloer en masseer in met Floorboy (Floorboy + witte pad);
10. direct napolieren met een dunne viltpad om een mooi egaal zijdeglanzend oppervlak te bekomen (Floorboy + vilten pad)

DROOGTIJD

- de droogtijden gelden bij een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50% (afhankelijk van omgevings-temperatuur en ventilatie, steeds werken in een goed geventileerde ruimte)
- gebruikte doeken en pads **open** laten drogen vanwege zelfontbrandingsgevaar
- na droogtijd kan de vloer voorzichtig belopen worden, na 3 dagen voorzichtig bemeubeld
- na 7 - 14 dagen volledig belastbaar
- pas na 30 dagen mag de vloer vochtig worden gereinigd, tot dan stof en vuil verwijderen met de stofzuiger en een aangepaste parketborstel.

