

akurit KGL

Gladde kalkplamuur

gladde kalkplamuur voor binnen

Lichte pleistermortel LW CS I conform DIN EN 998-1

- geschikt voor allergie-gevoeligen, gecertificeerd door TÜV Nord
- voor gladde en veeleisende oppervlakken
- kleur: natuur wit



Toepassingen

- om kalk-, kalkcement- en cementpleister te bewerken
- dikte van de aangebrachte laag: minstens 1 mm tot maximaal 3 mm
- totale dikte van alle lagen maximaal 3 mm
- voor het vervaardigen van gladde oppervlakken om te schilderen
- binnenpleister voor een gezond en evenwichtig woonklimaat
- niet geschikt als grondpleister voor tegels en zware muurbekleding
- voor binnen

Eigenschappen

- dampopen
- hoge opbrengst
- gemakkelijk en vlot verwerkbaar
- mineraal
- goed vulvermogen
- tot op nul uittrekbaar
- brandklasse A1 - niet brandbaar
- met gering aandeel wit cement

Samenstelling

- witkalkhydraat conform DIN EN 459-1
- gering aandeel wit cement als bindmiddel conform DIN EN 197-1
- uitgelezen fijn marmmermeel
- additieven voor de regeling en verbetering van de verwerkings- en producteigenschappen

Ondergrond

Algemeen

- kalk- of kalkcementpleisters
- niet geschikt voor gipshoudende ondergronden

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, vlak, zuiver, belastbaar en zuigend zijn en vrij van resten, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.
- Voor de beoordeling van de gipssokkel moeten VOB/C DIN 18350, deel 3, DIN EN 13914-1/13914-2 en de gipsnorm DIN 18550-1/18550-2 in acht worden genomen.

Voorbehandling

- Reeds gedroogde grondpleisters gelijkmatig voorbevochtigen.
- Grondpleisteroppervlak indien nodig voorbehandelen en verstevigen met AKURIT GTM minerale diepgrondering.
- Oneffenheden, gaten, grindnesten en blazen in het te coaten oppervlak moeten met minerale plamuurmassa gelijk met het oppervlak worden opgevuld. Bramen en losse stukken zorgvuldig verwijderen.



ecomat.be
info@

Technisch gegevensblad stand: 27.07.2021
Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg | 1, Square Peter Dussmann | L-5324 Contern
Tel. +49 541 601-123, 124 | Tel. +352 357711-1 | Fax +352 357920 | contact@quick-mix.lu

akurit KGL

Gladde kalkplamuur

Verwerking

Temperatuur

- Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

Mengen / Voorbereiden

- Bij handmatig mengen eerst de hoeveelheid water die bij de technische gegevens is opgegeven in een schoon vat gieten en er droge mortel in strooien. Zuiver leidingwater gebruiken.
- Materiaal met een geschikte mixer homogeen mengen tot er geen klonters meer zijn, kort laten rijpen en nogmaals oproeren.
- Niet mengen met andere producten en/of vreemde stoffen.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Grondpleisters coaten, na voldoende uitharding, echter uiterlijk de volgende dag.
- Materiaal met een truweel over het volledige oppervlak aanbrengen en gladstrijken. Nadat het oppervlak voldoende hard is nogmaals bedekken en gladstrijken.
- Ca. 1 mm per laag aanbrengen. De maximale totale dikte van alle lagen mag niet meer dan 3 mm bedragen.

Verwerkingstijd

- Ca. 2 uur bij 20°C en 65% rel. luchtvochtigheid.
- Reeds opgesteven mortel mag niet meer met extra water worden verdund, vermengd of verder verwerkt.

Drogen / Hardend

- Om een te snelle wateronttrekking bij hoge temperaturen te vermijden, zou het pleisteroppervlak minstens 3 dagen vochtig moeten worden gehouden.

Daaropvolgende coating / bewerkbaarheid

- Het oppervlak kan na volledige uitharding indien nodig worden bewerkt door nat te schuren.
- Vooraleer verlaag aan te brengen, moet het pleisteroppervlak voldoende hard en volledig uitgedroogd zijn.
- Als afwerklaag zijn kalk-, silicaat-, siliconenhars- en dispersieverf geschikt.
- Als daaropvolgende coating voor binnen raden we aan dampopen silicaatverf aan te brengen, bv. AKURIT SanaSil Raum Aktiv.
- Alvorens binnen silicaatverf aan te brengen, raden wij een grondlaag met AKURIT GTM minerale diepgrondering aan om het zuiggedrag te unificeren.
- Bij gebruik van zuivere silicaatverf moet de informatie van de verffabrikant worden opgevolgd.
- Als muurbekleding kan licht behang en rauhfaserbehang met coating worden aangebracht.
- Het product is niet geschikt voor gebruik onder tegels.

Gereedschapsreiniging

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aanwijzingen

- Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.

Leveringsvorm

- 20 kg/zak

Opslag

- Zakken droog en conform de vereisten op pallets bewaren.
- In gesloten originele verpakking minstens 12 maanden na productiedatum te bewaren.

Verbruik / Opbrengst

- verbruik: ca. 1 – 2 kg/m² per plamuurlaag
- opbrengst: ca. 12 l natte mortel per 20-kg-Sack

Technische gegevens

Producttype	Lichte pleistermortel LW
Categorie	CS I
Waterbehoefte	ca. 10,0 l/zak
Schijnbare dichtheid van vaste mortel	ca. 1,0 kg/dm ³
Drukvastheid	0,4 - 2,5 N/mm ²
Hechttreksterkte	≥ 0,08 N/mm ²
Capillaire wateropname	W _c 0 conform EN 998-1
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	5/20 (tabelwaarde EN 1745)
thermische geleidbaarheid λ _{10,dry,mat.} voor P=50%	≤ 0,33 W/(mK) (tabelwaarde EN 1745)

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Veiligheids- en verwijderingsinstructies

Veiligheid

- Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.
- Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.

GIS-CODE

- ZP1 (cementhoudende producten, chromaatarm)

Verwijdering

- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.
- Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recyclen.
- Uitgehard product verwijderen volgens de plaatselijke overheidsbepalingen. Niet in de riolering laten terechtkomen. Verwijderen van het uitgeharde product, zoals betonafval en betonslib. Afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus naargelang de herkomst: 17 01 01 (beton) of 10 13 14 (betonafval en betonslib).

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de vermelde waarden en eigenschappen variëren. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.