

AKURIT MH grijs

Univerrsele hechtbrug

minerale hechtbrug

Normale pleistermortel GP CS IV conform DIN EN 998-1

- universeel en veilig
- niet geschikt voor wapeningslagen



Toepassingen

- pleisterhechtbrug op beton en XPS-R-isolatieplaten
- lijm mortel voor isolatiemateriaal binnen en buiten (niet gevelisolatiesystemen)
- om houtwol- en meerlagige cementplaten en mineraal gebonden platen te verlijmen
- viltpleister voor sokkels
- niet geschikt voor wapenings- en plamuurpleisterlagen
- voor buiten en binnen

Eigenschappen

- met verbeterde hechting
- goed te viltten
- machinaal verwerkbaar
- mineraal
- brandklasse A1 - niet brandbaar

Leveringsvorm

- 25 kg/zak
- los in silo

Verbruik/Opbrengrst

- verbruik:
 - ca. 5 kg/m² om te lijmen
 - ca. 6,3 kg/m² per 5 mm pleisterdikte als hechtbrug
- opbrengst: ca. 20 l natte mortel per 25-kg-zak

Technische gegevens

Producttype	Normale pleistermortel GP
Categorie	CS IV
Granulatie	0-1 mm
Waterbehoefte	ca. 6,5 l/zak
Schijnbare dichtheid van vaste mortel	ca. 1,5 kg/dm ³
Drukvastheid	≥ 6,0 N/mm ²
Hechttreksterkte	≥ 0,5 N/mm ²
Capillaire wateropname	W _{c0} conform EN 998-1
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	15/35 (tabelwaarde EN 1745)
Thermische geleidbaarheid	≤ 0,61 W/(mK)

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur of onze hotline tel. +49 541 601-601. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de vermelde waarden en eigenschappen variëren. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.

ecomat.be
info@

Technisch gegevensblad stand: 21.09.2020
Sievert Luxemburg S.A. | 1. Square Peter Dussmann | L-5324 Contern
Tel. +49 541 601-01 | Fax +49 541 601-853 | contact@quick-mix.lu

AKURIT Putztechnik