



**De Copperant Altra Muurprimer is een watergedragen voorstrijkmiddel voor poreuze, sterk zuigende ondergronden of voor het vastzetten van oude en poederende lagen. Te gebruiken op pleister- en stucwerk, spuitwerk (spack) en gipsplaten. Geschikt voor binnengebruik. Aan te brengen met kwast, roller of airless spray. Deze watergedragen voorstrijk bestaat voor 85% uit natuurlijke grondstoffen. De Altra voorstrijk is in te zetten onder de Altra muurverven alsmede de Pura muurverven.**

Muurprimer is geschikt voor poreuze, sterk zuigende ondergronden of voor het fixeren van oude en poederende lagen. Van toepassing onder Altra- en/of Pura muurverven.

### KENMERKEN

Glans	Mat ≤ 10 GU.
Kleur	Wit
Volume vaste stof	Ca. 35-40 % volume
PH-waarde	8,0 - 8,5
VOS gehalte	2 gr/l
Dichtheid	Ca. 1,4 kg/l
Theoretisch rendement	10 - 12 m <sup>2</sup> /l
Praktisch rendement	Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en afhankelijk van de applicatiemethode en de vorm van het object.
Verpakking	2,5 liter blikken en 10 liter blikken.
Houdbaarheid	Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

### WERKPROCES

Verdunnen	De verf kan in de meeste gevallen worden verdund met leidingwater voor de verwerking met airless spray apparatuur. Voor kwast en rol verwerking kan de verf onverdund verwerkt worden.
Applicatie omstandigheden	Minimaal 5 °C voor goede droging en doorharding. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3 °C boven het dauwpunt liggen.
Applicatiemethode	Kwast, roller, blokwitter of airless spray

### VERWERKINGSGEGEVENS

	Airless spray	Kwast-roller
Verdunner	Leidingwater	Leidingwater
Hoeveelheid	10 - 20 vol %	Gebruiksklaar
Spuitopening	-	n.v.t.
Spuitdruk	-	n.v.t.

**ecomat** .be  
info@

Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie bij voorkeur met warm leidingwater. Pomp goed doorspoelen.

### VERWERKINGSINSTRUCTIES

Vorbereiding	Voor gebruik goed roeren!
Voorbehandeling ondergrond	Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn.
Applicatie op muur	Copperant Altra Muurprimer aanbrengen met kwast, verfrroller, blokwitter of airless bij een temperatuur van minimaal 5°C.



## DROOGTIJD

**20°C**

Stofdroog na ca. 30 minuten\*

Overschilderbaar na ca. 5 uur\*

Droging bij 20°C/60% RV. \*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

## MILIEU & GEZONDHEID

VOS-arme conservering Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.

Etikettering Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

## ONDERHOUD

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

## GARANTIE & DISCLAIMER

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.