



Professionele UV bestendige lakverf op basis van plantaardig bindmiddel. In combinatie met Quattro Grondverf is de lakverf tot 10 jaar onderhoudsarm. De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten of bladderen minimaal is. Quattro Lakverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans door de zeer hoge UV bestendigheid.

Het afschilderen van maatvast houten constructies zoals kozijnen, ramen en deuren. Ook geschikt voor goed voorbehandelde andere ondergronden zoals metaal, aluminium en kunststof. Hiervoor adviseren wij een voorbehandeling met Pura Multiprimer.

Voornaamste kenmerken:

- bij uitstek geschikt voor 4-seizoenen onderhoud;
- speciaal voor strak (klassiek) schilderwerk;
- kras- en slijtvast;
- gemakkelijk verwerkbaar van 0°C tot 30°C;
- onderhoudsintervallen tot circa 10 jaar mogelijk;
- snel watervast.

KENMERKEN

| | |
|-----------------------|--|
| Glans | Hoogglans >90 GU |
| Kleur | Wit en alle kleuren via het Copperant kleurenmengsysteem |
| Volume vaste stof | Ca. 62,5 % volume (afh. van kleur) |
| VOS gehalte | 290 gr/ltr. |
| Dichtheid | Bij 20°C ca. 1,15-1,20 kg/l |
| Droge laagdikte | Standaard: 35 µm (afhankelijk van applicatie methode) |
| Theoretisch rendement | Bij een natte laagdikte van 60 µm 16,5 m ² /ltr. |
| Praktisch rendement | Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object. |
| Verpakking | 0,5, 1 en 2,5 liter blikken |
| Houdbaarheid | Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden. |

WERKPROCES

| | |
|---------------------------|---|
| Verdunnen | Klaar voor gebruik. Indien gewenst verdunnen met aromatisch vrije terpentijn. |
| Applicatie omstandigheden | Verwerkingstemperatuur: 0-30°C Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80% |
| Applicatiemethode | Kwast of roller |

VERWERKINGSGEGEVENS

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| | Kwast-roller |
| Verdunner | Aromatisch vrije terpentijn |
| Hoeveelheid | Gebruiksklaar |
| Spuitopening | n.v.t. |
| Spuitdruk | n.v.t. |
| Droge laagdikte | 35 µm |

Reinigen gereedschap: Reinigen met aromatisch vrije terpentijn.



VERWERKINGSINSTRUCTIES

| | |
|----------------------------|--|
| Vorbereiding | Voor gebruik goed roeren! |
| Voorbehandeling ondergrond | Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. Ontvetten met Copperant Multicleaner. |
| Applicatie bij onderhoud | Eventueel loszittende verfresten verwijderen. Daarna grondig schuren en één laag Copperant Quattro Grondverf aanbrengen. Vervolgens licht opschuren en een of twee lagen Quattro Lakverf hoogglans aanbrengen. |

DROOGTIJD

| | 5°C | 20°C |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Stofdroog | na ca. 4,5 uur* | na ca. 2 uur* |
| Overschilderbaar | na ca. 20 uur* | na ca. 16 uur* |
| Water- en regenvast | - | na ca. 2-3 uur* |

*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

TESTEN EN CERTIFICATEN

| | |
|------------------|--|
| Biobased gehalte | TÜV OK Biobased **: 40-60% Biobased Carbon Content conform ASTM D 6866 (Class 2) |
|------------------|--|



MILIEU & GEZONDHEID

| | |
|-----------------------|--|
| VOS-arme conservering | Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering. |
| Etikettering | Zie veiligheidsinformatieblad (vb). |

ONDERHOUD

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

GARANTIE & DISCLAIMER

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.