

## Lijmmortel

### DEFINITIE

IsoHemp lijmmortel geschikt voor het onderling verlijmen van de IsoHemp hennepblokken. Toepasbaar binnen en buiten.

### VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Let erop dat de blokken droog, stofvrij en in goede staat zijn.

### TOEPASSING

IsoHemp hennepblokken worden uitsluitend handmatig verwerkt.

- Lijmmortel mengen met water (7 tot 8 liter water / zak van 25 kg)
- Aanbrengen in een laag ca. 3 mm dikte
- Een lijmkam of een speciale lijmtroffel gebruiken
- De lijmmortel kan zonder rusttijd worden toegepast

Zie de implementatiegids voor een volledig overzicht van de implementatietechniek.

### TECHNISCHE KENMERKEN

TECHNISCHE KENMERKEN	WAARDE	EENHEID
Volumieke Aanmaken	1400 7-8	kg/m <sup>3</sup> l/zak

### SAMENSTELLING

Natuurlijk gips	<b>20%</b>
Luchtkalk	<b>22%</b>
Zand	<b>58%</b>

### BEHANDELING EN OPSLAG

CONDITIONERING	WAARDE	EENHEID
Afmeting pallet	120 x 100 x 120	cm
Maximaal gewicht pallet	1	t
Aantal zakken per pallet	40	zakken/palets
Gewicht van een zak	25	kg
Opslag	Droog en beschermd tegen vocht	
Bewaren	6	maanden

## VERBRUIK

DIKTE	HOEVEELHEID	EENHEID
Blok van 7,5cm	3	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 9cm	3,6	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 12cm	4,7	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 15cm	5,8	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 20cm	7,8	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 25cm	9,7	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 30cm	11,6	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 36cm	14	kg/m <sup>2</sup>

\* Verbruik met dunne voegen van 3mm

## VOORZORGMAATREGELEN

De temperatuur moet tijdens de installatie tussen 5 en 30°C liggen.  
Geen regen – Geen vorst.

Update juli 2020

U kan onze meest recente bestanden vinden op [www.iso hemp.com](http://www.iso hemp.com)

### **IsoHemp N.V.**

Rue du Grand Champ 18

5380 Fernelmont

België