

### 1. Definitie

IsoHemp lijm mortel geschikt voor het onderling verlijmen van de IsoHemp hennepblokken. Toepasbaar binnen en buiten.

### 2. Voorbereidende werkzaamheden

Let erop dat de blokken droog, stofvrij en in goede staat zijn.

### 3. Toepassing

IsoHemp hennepblokken worden uitsluitend handmatig verwerkt.

- Lijmmortel mengen met water (7 tot 8 liter water / zak van 25 kg)
- Aanbrengen in een laag ca. 3 mm dikte
- Een lijmkam of een speciale lijmtroffel gebruiken
- De lijm mortel kan zonder rusttijd worden toegepast

### 4. Technische kenmerken

Technische kenmerken	Waarde	Eenheid
Volumieke massa	1400	kg/m <sup>3</sup>
Aanmaken	7-8	l/zak
Gebruikstijd	1	uren
Gebruikslimiet	5 tot 30	graden
Droogtijd	36 tot 72	uren

### 5. Verbruik\*

Dikte	Hoeveelheid	Eenheid
Blok van 6 cm	2,4	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 9cm	3,6	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 12cm	4,7	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 15cm	5,8	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 20cm	7,8	kg/m <sup>2</sup>
Blok van 30cm	11,6	kg/m <sup>2</sup>

\* Verbruik met dunne voegen van 3mm



Versie: Januari 2017

## 6. Samenstelling

Natuurlijk gips	20%
Luchtkalk	22%
Zand	58%

## 7. Behandeling en opslag

Conditionering	Waarde	Eenheid
Afmetingen pallet	120 x 100 x 120	cm
Maximaal gewicht pallet	1	t
Aantal zakken per pallet	40	zakken/pallets
Gewicht van een zak	25	kg
Opslag	Droog en beschermd	tegen vocht
Bewaren	6	maanden

