



X Pro

Eenlaagse spuit- en handpleister voor algemene pleisterwerken.

Beschrijving

X Pro is de lichtste voorgemengde bouwpleister voor universeel gebruik in de binnenafwerking. Het product combineert een lange afreittijd met de gladde afwerking eigen aan alle Gyproc natuurpleisters.

X Pro bevat meer perliet en is daarom de lichtste bouwpleister op de Belgisch-Luxemburgse markt. Hierdoor heeft de X Pro een hoger rendement en laat X Pro zich heel gemakkelijk smeren. Omdat de reitijd verlengd werd heeft de X Pro een aangepaste open tijd in de kuip en is deze dus ook geschikt als handpleister. X Pro biedt ook de mogelijkheid aan de stukadoor om de totale afbindtijd te regelen in functie van de gebruikte hoeveelheid water.

X Pro is afgestemd op maximaal rendement en verwerkingsgemak, meer tijd om te reien en op een uiterst glad en dicht eindresultaat.



Toepassingsgebieden

X Pro wordt gebruikt voor de binnenafwerking van plafonds en muren en kan op de meeste gebruikelijke ondergronden worden aangebracht.

Verwerking

Lees aandachtig de info op de verpakking of consulteer de verwerkingsrichtlijnen.

Vorbereiding ondergrond :

- glad of weinig absorberend beton : de hechting verbeteren met Betongrip Easy.
- sterk- of onregelmatig zuigende ondergrond : voorbehandelen met X Prim.

Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificaties

Samenstelling	Gecalcineerde gips uit het «Bekken van Parijs», verlicht met perliet en aangevuld met additieven. Het eindproduct bevat 98% calciumsulfaat
Norm	NF B 12-301
Volumieke massa	+/- 0,65 kg/l
Volumieke massa na verharding	+/- 1 kg/l
Shore C hardheid	> 70
Brandreactieklasse	Klasse A0 (NBN S21-203) – Onbrandbaar (ISO 1182:1979)
DoP	SG GY 2013 E5EAE03
Mengverhouding	19 +/- 1 liter water / zak 25 kg
Rendement	>3 m ² /zak/cm
Verbruik	8,0 kg/m ² /cm
Dikte van de laag	8 tot 12 mm - gemiddeld 10 mm
Totale verwerkingstijd	tussen 3 u en 4u in functie van de gebruikte hoeveelheid water
Verwerkingstemperatuur	> 5°C - temperatuur van de ondergrond van 5°C tot 35°C
Verpakking	45 zakken van 25 kg op Europallet, Bulk
Bewaartijd	Tenminste 6 maanden in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.
Herkomst	Saint-Gobain Placo – Vaujours (F)

De aangegeven cijferwaarden en tabel zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Zij kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

