

RC GEVEL P

**GEBRUIKSKLARE, THIXOTROPE, STERK ZURE REINIGER VOOR BAKSTEEN EN BETON
(PH < 1)**

Gevelreiniging



VOORDELEN VAN RC GEVEL P

- ✓ Zeer sterke reiniger
- ✓ Lost oppervlaktevervuiling voorzichtig en zeer effectief op
- ✓ Tast de ondergrond niet onnodig aan
- ✓ Het product wordt niet in de ondergrond opgezogen
- ✓ Gebruiksklaar

Beschrijving

Gebruiksklare, thixotrope gevelreiniger. RC GEVEL P lost oppervlaktevervuiling voorzichtig, doch uiterst effectief op van baksteen, architectonisch beton en andere poreuze, zuurbestendige ondergronden.

RC GEVEL P is een mengsel van sterke zuren. Door zijn eigenschappen wordt het product niet in de ondergrond opgezogen, waardoor de actieve bestanddelen maximaal inwerken op de bevuilden die zich aan het oppervlak van het te reinigen materiaal bevinden, dit zonder de ondergrond onnodig aan te tasten.

Ondergrond

Enkel op zuurbestendige ondergronden toepassen zoals baksteen, beton ... Geen kalksteen of marmer. Ondergrond vooraf zeer goed nat maken met water.

Het is raadzaam eerst een test met het product in een onopvallend gebied toe te passen om het reinigingsresultaat naar voldoening te beoordelen.

Gebruiksaanwijzing

Dek de aangrenzende, niet te reinigen delen goed af.

Zorg ervoor dat het te reinigen oppervlak zeer goed nat is vooraleer het product aan te brengen.

Breng RC GEVEL P aan op de natte ondergrond met een zuurbestendige borstel. Het product wordt aangebracht beginnend onderaan de gevel en verder werkend naar boven in horizontale bewegingen. Zorg ervoor dat het product gelijkmatig is verdeeld en dat er zich geen druipters vormen. Laat het product niet opdrogen.

Na een inwerktijd van 5 min. tot maximum 15 minuten, de gevel afspoelen met water onder lage druk, van boven naar onder en in horizontale bewegingen.

Vervolgens de gevel nog eens afspoelen met water onder hoge druk (minimum 100 bar), eveneens van boven naar onder en in horizontale bewegingen tot er geen schuim meer uit het gereinigde oppervlak komt.

Verbruik

Ongeveer 0,3 liter/m², afhankelijk van vervuilingsgraad en de porositeit van de ondergrond.

Technische karakteristieken

Fysische toestand	Dikvloeibaar
Kleur	Roze
pH	< 1
Viscositeit	1200 mPa.s
Bevat	Fluorwaterstofzuur

Veiligheid

RC GEVEL P bevat zuren. Zodra een handschoen aan de binnenzijde vochtig aanvoelt deze direct uittrekken, handen wassen en de mogelijk besmette plekken insmeren met calciumgluconaat. Raadpleeg voor meer informatie de recentste veiligheidsfiche. De informatie in het veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Opmerkingen

- Aangrenzende delen, met name glas, hout, metaal, aluminium, glazuur, verf, natuursteen ... afdekken. Dit geldt tevens voor planten.
- De omgevingstemperatuur dient minimum 10°C te bedragen.
- Bij extreem warme temperaturen sneller afspoelen, het product mag zeker niet drogen.
- Niet mengen met andere producten.
- Plaats steeds een proefstaal vooraleer aan te vangen met het totale project.

Reiniging gereedschap

Met water direct na gebruik.

Opslag / Houdbaarheid

- Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.
- 1 jaar na fabricatie in originele, gesloten verpakking.

Verpakking

10 liter (art.nr. 10401)

Foto's



Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.