

Geschikt als onderlaag voor droge egalisatiekorrels, voornamelijk op houten vloeren



Product

fermacell™ Beschermfolie is geschikt als onderlaag voor droge egalisatiekorrels, voornamelijk op houten vloerdelen. De folie verhindert vooral het “doorvallen” van de egalisatiekorrels door gaten, scheuren en open ruimten tussen vloerdelen.

Eigenschappen

fermacell™ Beschermfolie kenmerkt zich door:

- Hoge treksterkte
 - Het materiaal is uiterst robuust
 - Geen doordrukken van de korrels in holle ruimtes, in hoeken of bij hoogteverschillen in de ondergrond.
- Verwerkingsvriendelijk
 - Snel uitrolbaar, schuift niet weg, aangenaam textielgevoel
 - Goed aansluitbaar in de hoeken
 - Grondstof op basis van textiel
- Dampopenheid
 - De basisvloer wordt dampdiffusie-technisch niet beïnvloed

Technische producteigenschappen	
Rolbreedte	1,5 m
Rollengte	50 m
Oppervlak rekenkundig	75 m²
Afdekoppervlak	65 m²
Kleur	Wit
Oppervlaktgewicht	50 g/m²
Dikte	0,40 mm
Materiaal grondstof	100% PP
Opslag	Droog

James Hardie Netherlands B.V.
Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11
E-mail: fermacell-nl@jameshardie.com
Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen

Verwerking

De banen uitleggen en ca. 20 cm laten overlappen. Op de overgang van vloer naar wand scherp vouwen en overeenkomstig met de storthoogte van de korrels op de wand omhoog zetten. Indien leidingen in de egalisielaag worden toegepast, raden wij aan om voor het aanbrengen van deze leidingen de beschermingsfolie op de vloer te leggen.

Kijk op onderstaande link om de uitvoerige verwerkingsinformatie te bekijken op onze website:

- [fermacell® Vloerelementen - Handleiding voor de verwerking](#)

Logistieke gegevens	
Artikelnummer	79046
EAN nummer	4007548005456
Stuks per pallet	40 rollen
Gewicht per rol	5 kg

Disclaimer

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Dit document vervangt geen richtlijnen, normen, goedkeuringen en toepasselijke technische bladen.

In dit productblad zijn slechts enkele mogelijke invloeden tijdens verwerking en applicatie behandeld. Daarom adviseren wij altijd eerst een proefstukje te maken, voordat overgegaan wordt op de volledige verwerking.

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel dit productblad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt James Hardie Netherlands BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in dit productblad zouden kunnen voorkomen.

James Hardie Netherlands B.V.
Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11
E-mail: fermacell-nl@jameshardie.com
Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen

ecomat.be
info@