

Voor universele oppervlakteafwerking voor wand- en plafondoppervlakken in binnentoepassingen



Scan de QR-code voor meer informatie over de fermacell™ Kant-en-klaar finish



## Toepassingsgebied

fermacell™ Kant-en-klaar finish is een gebruiksklare pasteuse dispersiefinish voor universele oppervlakteafwerking voor wand- en plafondoppervlakken in binnentoepassingen. Zowel geschikt als voegenfinishen als volvlakse finishen van fermacell™ Gipsvezelplaten. Het product is tevens geschikt om de hoogste afwerkingklassen mee te bereiken bij hoge eisen aan de oppervlaktegladheid en zuiging.

## Eigenschappen

- Snel & efficiënt
  - Gebruiksklaar: zonder water, mixen, wachttijd
  - Na gebruik eenvoudig afsluiten en opnieuw verwerkbaar
- Eenvoudig verwerkbaar
  - Afwerking romig en soepel
  - Lange opentijd, gemakkelijk schuurbaar
- Hoogwaardig oppervlak
  - Zeer glad oppervlak
  - Uitstekend vullend vermogen en hoge hechtsterkte
  - Dampdiffusie open
- Universele gebruiksmogelijkheden
  - De receptuur is optimaal op fermacell™ gipsvezeloppervlakken afgestemd, maar ook prima geschikt voor andere draagkrachtige ondergronden, zoals gipskarton, beton, metselwerk, etc. als oppervlakteafwerking
- Vrij van emissies, oplossingsmiddelen & weekmakers

## Verwerking

De ondergrond moet schoon, draagkrachtig en droog zijn. Fermacell™ Kant-en-klaar finish bij minstens + 5°C luchten object (ondergrond) temperatuur verwerken. Als gereedschap adviseren wij een breed spachtelmes van 250 of 450 mm. Bij het schuren een korrelgrootte van 180/240 gebruiken. Bij het schuurwerk stofbril en mondkap dragen. Ontstof gescheurde oppervlakken vóór het behangen, schilderen of andere afwerkingen. Gefinishte oppervlakken voor het behangen gronderen.

Droogtijd: ca. 0,5 – 2 uur/mm afhankelijk van de laagdikte en klimatologische omstandigheden. Tips voor machinale verwerking zie pagina 2.

### James Hardie Netherlands B.V.

Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11

E-mail: [fermacell-nl@jameshardie.com](mailto:fermacell-nl@jameshardie.com)

Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen

## Verbruik

fermacell lijm- of gipsvoeg finishen:	ca. 100 g/m <sup>2</sup>
Volvlakse finishen (zeer glad oppervlak):	ca. 200 g/m <sup>2</sup>

Materiaal kenmerken	
Volumieke massa	1,2 kg / liter
Korrelgrootte	Max. 0,15 mm
Hechtsterkte	Ca. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Vullend vermogen	Hoog
Reiniging	Met water reinigen
Droogtijd	Ca. 2 - 3 uur/mm
Opslag	12 maanden, koel en vorstvrij
Kleur	Wit

Logistieke gegevens		
	3,6 kg - 3L emmer	12 kg - 10L emmer
Artikelnummer	79007	79002
EAN nummer	4007548005937	4007548002158
Doaunetariefnummer	32141090	32141090
Aantal per pallet	96	44
Gewicht per pallet	386 kg	550 kg

## Disclaimer

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Dit document vervangt geen richtlijnen, normen, goedkeuringen en toepasselijke technische bladen. In dit productblad zijn slechts enkele mogelijke invloeden tijdens verwerking en applicatie behandeld. Daarom adviseert James Hardie altijd eerst een proefstukje te maken, voordat overgegaan wordt op de volledige verwerking.

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel dit productblad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt James Hardie Netherlands BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in dit productblad zouden kunnen voorkomen.

**James Hardie Netherlands B.V.**  
Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11  
E-mail: [fermacell-nl@jameshardie.com](mailto:fermacell-nl@jameshardie.com)  
Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen

**ecomat** .be  
info@



**JamesHardie**

**fermacell**