

PRODUCT

Omschrijving:	Tierrafino Duro is een fijne leemstuc voor het verfraaien van wanden en plafonds in het interieur.
Samenstelling:	Diverse soorten klei en zand, natuurlijke binder.
Verpakking:	6 kg & 20 kg emmer.
Verbruik:	Schuurwerk: 1,5 mm – 2 kg/m ² . Glad gepleisterd: 2 mm – 2,5 kg/m ² .
Bewaaradvies:	Bewaar droog en koel.
Houdbaarheid:	Tierrafino Duro is in droge toestand 5 jaar houdbaar in goed afgesloten emmers.
Kleuren:	Verkrijgbaar in 8 onderling mengbare basiskleuren; Dover-wit, Delphi-wit, Romeins-okker, Nassau-oranje, Djenné-rood, Ayers Rock, Iquitos-groen en Gomera-grijs. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur. Het kleurenpalet is uit te breiden door toevoeging van Pigment. Controleer de charge-nummers op de stickers op de verpakkingen. Indien u verschillende charge-nummers heeft, raden wij aan deze onderling te mengen om eventueel kleurverschil te voorkomen. (Voorbeeld van een charge-nummer: DUL0514DO01).

TOEPASSING

Sierpleister voor voldoende dragende wanden in het interieur. Alleen als buitenpleister inzetbaar op tegen regenwater beschermde muren. Geschikt voor vochtige ruimtes; niet toepassen op plekken waar direct contact met water plaatsvindt.

Geschikt voor het 1 à 2 mm dik bepleisteren van vlakke en behangklare ondergronden als basisleem, kalk- en gipspleisters, beton en gipsplaat.

EIGENSCHAPPEN

- Door de natuurlijke binder eenvoudig veegvast af te werken
- Lange verwerkingstijd
- Doe-Het-Zelfer/Professional
- In twee lagen aanbrengen op sterk zuigende ondergronden
- Handmatige en machinale verwerking
- Hardheid vergelijkbaar met kalkpleister
- Eenvoudig te repareren
- Damp-open
- Vocht- en warmteregulerend
- Anti-statisch
- Verkort nagalm
- Kleurecht
- Afval kan worden hergebruikt of weggegooid in de tuin

VERWERKING

Omstandigheden:	De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.
Ondergrond:	Dragend, constant droog, absorberend, voldoende grof voor een mechanische hechting en vrij van stof en vet. Verwijder behang- en verfresten. Gladde ondergronden voorbehandelen met Tierrafino

Contact Fine. Gebruik Tierrafino Contact voor plafonds. Sterk absorberende ondergronden met weinig water bevochtigen vòòr het aanbrengen, zodat een langere verwerkingstijd en goede hechting verkregen wordt. Met Contact Fine/Contact voorbehandelde ondergronden niet voorbevochtigen.

- Mengen:** Voeg 3 – 3,5 kg Duro toe aan 1 liter water en meng tot een homogene massa. Na 10 min. nog eens goed mengen en eventueel water toevoegen. Bewaar indien mogelijk wat materiaal voor reparaties in de toekomst.
- Aanbrengen:** *Grof gepleisterd:* Zet 1 à 2 mm Duro op met een spaan en laat drogen. *Glad gepleisterd:* Zet 2 mm Duro op met een spaan, vlak zetten en gedurende het aanstijven afpleisteren met een plastic spaan. *Schuurwerk:* Zet 1 à 2 mm Duro op met een spaan, vlak zetten en schuren met een spons tot de gewenste structuur is bereikt.
- Afwerking vochtige wand:** Wanneer Duro nog vochtig is, maar wel hard, wordt het oppervlak voorzichtig met een vochtige spons afgenomen. De bedoeling is niet de structuur te veranderen, maar om een dunne vlies van klei weg te nemen. Hierdoor worden de zandkorrels in de stuc zichtbaar. Veeg nu met een paardeharen- of kokosstoffer kortstondig de wand: dit verhoogt de veegvastheid van Duro. Herhaal tot de fonkeling van het zand zichtbaar is. Indien u het zand niet ziet fonkelen dient u te wachten met afnemen en vegen. Ga door met de aangrenzende vierkante meter voordat de vorige opgedroogd is. Zo nodig herhalen. Indien de leem vòòr de afwerking droge plekken vertoont dienen deze opnieuw bevochtigd te worden.
- Afwerking droge wand:** Duro kan ook ná droging afgewerkt worden. Spuit ong. 1 m² vochtig met een nevel van water. Volg dan de voorschriften zoals aangegeven in "Afwerking vochtige wand".
- Droogtijd:** Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% relatieve vochtigheid) is Duro droog tussen 4 uur en 4 dagen. Duro mag versneld gedroogd worden m.b.v. een bouwheater op 2 meter afstand van de wand. Duro gemengd met stro mag niet langer dan een week vochtig zijn.
- Reparaties:** Maak wat van de overgebleven Duro aan met water. Bevochtig het te repareren gebied tot het iets zacht is. Breng aan op de beschadigde delen. Spons/pleister zoals de rest van de wand. Laat volledig drogen. Werk af zoals beschreven in "Afwerking droge wand".
- Verdunner:** Water.
- Veiligheidsadvies:** Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het Duro Veiligheidsinformatieblad.

EXTRA'S

Mengbaar met Tierrafino Effects als parelmoer, stro en andere zanden voor speciale effecten.

Mengbaar met Tierrafino Pigment, voeg maximaal 4% Pigment toe en volg de verwerkingsvoorschriften zoals boven omschreven.

Maak sluiertechnieken door in Fix en water opgelost Pigment in te wrijven op vochtige Duro en werk af zoals hierboven beschreven.

Maak sluiertechnieken door natte Finish en/of Duro in te wrijven op vochtige Duro en werk af zoals hierboven beschreven.

GEREEDSCHAP

Veiligheidsbril, beschermende handschoenen, kuip, menger, plantenspuit, spaarbord, rvs spaan, rvs spackmes, spons, plastic spaan, stoffer (behangstoffer), schilderstape, eventueel fijnleemspuit.

HULPPRODUCTEN

Tierrafino Contact Fine/Contact hechtprimer, -Base basisleem, -Kalk kalkpleister, -Fix, -Wax, -Effects.

ONDERGRONDEN OVERZICHT

ONDERGROND	VOORBEHANDELING 1	VOORBEHANDELING 2	DURO: 1 OF 2 LAGEN
Beton, gladde baksteen	Ontstoffen, contact hechtprimer	10 mm Base / Kalk	1 x 1-2 mm
Gipsplaat 1	Ontstoffen, naden met hechtgaas bedekken en vullen met gipsvuller. Dan contact primer.	5 mm Base / Kalk en Duro in 1 laag aanbrengen.	1 x 1-2 mm
Gipsplaat 2	Ontstoffen, naden met hechtgaas bedekken en vullen met gipsvuller. Dan contact primer.	Duro in 2 lagen aanbrengen	2 x 1 mm
Verse gips-, kalk- en kalk-cementpleister	Per aangebrachte 1 mm gips/kalk 1,5 dag laten drogen.	<i>contact fine</i> hechtprimer	1 x 1-2 mm
Metselwerk, rietrollen, steengaas of vakwerk-vlechtwerk	Breng bewapeningsgaas aan in het bovenste derde van 10 - 15 mm Base	Eén of twee maal met 10 - 15 mm Base / Kalk pleisteren	1 x 1-2 mm
Leemstenen	min. 5 mm Base pleisteren		1 x 1-2 mm
Leembouwplaten	Grof bewapeningsgaas in het bovenste derde van 5 - 15 mm Base basisleem pleisteren		1 x 1-2 mm
Grove, droge en oude pleisters zonder lijm	Eén of twee maal met 10 - 15 mm Base basisleem pleisteren		1 x 1-2 mm
Kalk- en krijtverf	Grondig reinigen	contact fine hechtprimer	1 x 1-2 mm
Losse stucresten	Grondig reinigen & Contact aanbrengen	10 mm Base / Kalk	1 x 1-2 mm

DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.



RO01



NA01



DJ01



AY01



IQ01



GO01



RO02



NA02



DJ02



AY02



IQ02



GO02



RO03



NA03



DJ03



AY03



IQ03



GO03



RO04



NA04




DJ04



AY04



IQ04



GO04



RO05



NA05



DJ05



AY05



IQ05



GO05



RO06



NA06



DJ06



AY06



IQ06



GO06



RO07



NA07



DJ07



AY07



IQ07



GO07



RI01



RI02



RI03



RI04



RI05



RI06



NI01



NI02



NI03



NI04



NI05



NI06



DI01



DI02



DI03



DI04



DI05



DI06



AI01



AI02



AI03



AI04



AI05



AI06



NG01



NG02



NG03



NG04



NG05



NG06



DG01



DG02



DG03



DG04



DG05



DG06



AG01



AG02



AG03



AG04



AG05



AG06

	VERPAKKING		% VAN TOTAAL		NCS KLEURCODE
KLEUR CODE	DELPHI WIT	DOVER WIT	DELPHI WIT	DOVER WIT	NCS CODE
DE01	6 Kg/20 Kg	0 Kg	100,0%	0,0%	S1010-Y40R
DE02	18 Kg/60 Kg	6 Kg/20Kg	75%	25%	S1010-Y40R / S1005-Y40R
DE03	6 Kg/20 Kg	6 Kg/20 Kg	50,0%	50,0%	S1005-Y40R
DE04	6 Kg/20Kg	18 Kg/60Kg	25%	75%	S0804-Y50R
DO01	0 Kg	6 Kg/20 Kg	0%	100%	S0500-N
KLEUR CODE	ROMEINS OKER	DOVER WIT	ROMEINS OKER	DOVER WIT	NCS CODE
RO01	6 Kg	0 Kg	100,0%	0,0%	S2030-Y20R
RO02	12 Kg	6 Kg	66,7%	33,3%	S2030-Y20R / S1020-Y20R
RO03	6 Kg	6 Kg	50,0%	50,0%	S1020-Y20R
RO04	6 Kg	12 Kg	33,3%	66,7%	S1515-Y20R
RO05	6 Kg	20 Kg	23,1%	76,9%	S1015-Y20R
RO06	6 Kg	40 Kg	13,0%	87,0%	S1010-Y20R
RO07	1 Kg	20 Kg	4,8%	95,2%	S1005-Y20R
KLEUR CODE	NASSAU ORANJE	DOVER WIT	NASSAU ORANJE	DOVER WIT	NCS CODE
NA01	6 Kg	0 Kg	100,0%	0,0%	S2030-Y40R
NA02	12 Kg	6 Kg	66,7%	33,3%	S2020-Y40R
NA03	6 Kg	6 Kg	50,0%	50,0%	S2020-Y40R / S1515-Y40R
NA04	6 Kg	12 Kg	33,3%	66,7%	S1515-Y40R
NA05	6 Kg	20 Kg	23,1%	76,9%	S1510-Y40R
NA06	6 Kg	40 Kg	13,0%	87,0%	S1010-Y40R
NA07	1 Kg	20 Kg	4,8%	95,2%	S1005-Y40R
KLEUR CODE	DJENNÉ ROOD	DOVER WIT	DJENNÉ ROOD	DOVER WIT	NCS CODE
DJ01	6 Kg	0 Kg	100,0%	0,0%	S3020-Y70R
DJ02	12 Kg	6 Kg	66,7%	33,3%	S3020-Y70R / S2020-Y70R
DJ03	6 Kg	6 Kg	50,0%	50,0%	S2020-Y70R
DJ04	6 Kg	12 Kg	33,3%	66,7%	S2020-Y70R / S1515-Y70R
DJ05	6 Kg	20 Kg	23,1%	76,9%	S1515-Y70R
DJ06	6 Kg	40 Kg	13,0%	87,0%	S1010-Y70R
DJ07	1 Kg	20 Kg	4,8%	95,2%	S0907-Y70R
KLEUR CODE	AYERS ROCK	DOVER WIT	AYERS ROCK	DOVER WIT	NCS CODE
AY01	6 Kg	0 Kg	100,0%	0,0%	S3040-Y70R
AY02	12 Kg	6 Kg	66,7%	33,3%	S3040-Y70R / S2030-Y70R
AY03	6 Kg	6 Kg	50,0%	50,0%	S2030-Y70R
AY04	6 Kg	12 Kg	33,3%	66,7%	S1030-Y70R
AY05	6 Kg	20 Kg	23,1%	76,9%	S1030-Y70R / S1020-Y70R
AY06	6 Kg	40 Kg	13,0%	87,0%	S1020-Y70R
AY07	1 Kg	20 Kg	4,8%	95,2%	S1015-Y70R
KLEUR CODE	IQUITOS GROEN	DOVER WIT	IQUITOS GROEN	DOVER WIT	NCS CODE
IQ01	6 Kg	0 Kg	100,0%	0,0%	S4020-G90Y
IQ02	12 Kg	6 Kg	66,7%	33,3%	S4020-G90Y / S3010-G90Y
IQ03	6 Kg	6 Kg	50,0%	50,0%	S3010-G90Y
IQ04	6 Kg	12 Kg	33,3%	66,7%	S3010-G90Y / S2010-G90Y
IQ05	6 Kg	20 Kg	23,1%	76,9%	S2010-G90Y
IQ06	6 Kg	40 Kg	13,0%	87,0%	S1510-G90Y
IQ07	1 Kg	20 Kg	4,8%	95,2%	S1005-G90Y
KLEUR CODE	GOMERA GRIJS	DOVER WIT	GOMERA GRIJS	DOVER WIT	NCS CODE
GO01	6 Kg	0 Kg	100,0%	0,0%	S6502-B
GO02	12 Kg	6 Kg	66,7%	33,3%	S5502-B
GO03	6 Kg	6 Kg	50,0%	50,0%	S5502-B / S4502-B
GO04	6 Kg	12 Kg	33,3%	66,7%	S4502-B
GO05	6 Kg	20 Kg	23,1%	76,9%	S3502-B
GO06	6 Kg	40 Kg	13,0%	87,0%	S2502-B
GO07	1 Kg	20 Kg	4,8%	95,2%	S1502-B



DE01



DE02



DE03



DE04



DO01

VERKLARING Aan de hand van de gekozen kleurcode kunt u in dezelfde regel het recept vinden. In de kolom "VERPAKKING" staat hoe het recept gemaakt kan worden met standaard verpakkingen van Tierrafino Duro. In de kolom "% VAN TOTAAL" staat het aandeel standaardkleur en het aandeel Duro Dover Wit in procenten van het uiteindelijke totaal gewicht.

	VERPAKKING			% VAN TOTAAL			NCS KLEURCODE
KLEUR CODE	ROMEINS OKER	IQUITOS GROEN	DOVER WIT	ROMEINS OKER	IQUITOS GROEN	DOVER WIT	NCS CODE
RI01	6 Kg	6 Kg	0 Kg	50,0%	50,0%	0,0%	S3020-Y
RI02	6 Kg	6 Kg	6 Kg	33,3%	33,3%	33,4%	S3010-Y10R
RI03	6 Kg	6 Kg	20 Kg	18,8%	18,8%	62,4%	S3010-Y10R/S2010-Y10R
RI04	6 Kg	6 Kg	40 Kg	11,5%	11,5%	77,0%	S2010-Y10R
RI05	6 Kg	6 Kg	80 Kg	6,5%	6,5%	87,0%	S1510-Y10R
RI06	1 Kg	1 Kg	40 Kg	2,4%	2,4%	95,2%	S0804-Y10R
KLEUR CODE	NASSAU ORANJE	IQUITOS GROEN	DOVER WIT	NASSAU ORANJE	IQUITOS GROEN	DOVER WIT	NCS CODE
NI01	6 Kg	6 Kg	0 Kg	50,0%	50,0%	0,0%	S3010-Y30R
NI02	6 Kg	6 Kg	6 Kg	33,3%	33,3%	33,4%	S3010-Y30R/S2010-Y30R
NI03	6 Kg	6 Kg	20 Kg	18,8%	18,8%	62,4%	S2010-Y30R
NI04	6 Kg	6 Kg	40 Kg	11,5%	11,5%	77,0%	S2010-Y30R/S1510-Y30R
NI05	6 Kg	6 Kg	80 Kg	6,5%	6,5%	87,0%	S1510-Y30R
NI06	1 Kg	1 Kg	40 Kg	2,4%	2,4%	95,2%	S0804-Y30R
KLEUR CODE	DJENNÉ ROOD	IQUITOS GROEN	DOVER WIT	DJENNÉ ROOD	IQUITOS GROEN	DOVER WIT	NCS CODE
DI01	6 Kg	6 Kg	0 Kg	50,0%	50,0%	0,0%	S4020-Y40R
DI02	6 Kg	6 Kg	6 Kg	33,3%	33,3%	33,4%	S3020-Y40R
DI03	6 Kg	6 Kg	20 Kg	18,8%	18,8%	62,4%	S3010-Y40R
DI04	6 Kg	6 Kg	40 Kg	11,5%	11,5%	77,0%	S2010-Y50R
DI05	6 Kg	6 Kg	80 Kg	6,5%	6,5%	87,0%	S1510-Y50R
DI06	1 Kg	1 Kg	40 Kg	2,4%	2,4%	95,2%	S0804-Y50R
KLEUR CODE	AYERS ROCK	IQUITOS GROEN	DOVER WIT	AYERS ROCK	IQUITOS GROEN	DOVER WIT	NCS CODE
AI01	6 Kg	6 Kg	0 Kg	50,0%	50,0%	0,0%	S4020-Y50R
AI02	6 Kg	6 Kg	6 Kg	33,3%	33,3%	33,4%	S4020-Y50R/S3020-Y50R
AI03	6 Kg	6 Kg	20 Kg	18,8%	18,8%	62,4%	S3020-Y50R
AI04	6 Kg	6 Kg	40 Kg	11,5%	11,5%	77,0%	S2020-Y60R
AI05	6 Kg	6 Kg	80 Kg	6,5%	6,5%	87,0%	S2010-Y60R
AI06	1 Kg	1 Kg	40 Kg	2,4%	2,4%	95,2%	S1005-Y60R
KLEUR CODE	NASSAU ORANJE	GOMERA GRIJS	DOVER WIT	NASSAU ORANJE	GOMERA GRIJS	DOVER WIT	NCS CODE
NG01	12 Kg	6 Kg	0 Kg	66,7%	33,3%	0,0%	S5005-Y20R
NG02	12 Kg	6 Kg	6 Kg	50,0%	25,0%	25,0%	S4005-Y20R
NG03	12 Kg	6 Kg	20 Kg	31,6%	15,8%	52,6%	S4005-Y20R/S3005-Y20R
NG04	12 Kg	6 Kg	40 Kg	20,6%	10,3%	69,1%	S3005-Y20R
NG05	12 Kg	6 Kg	80 Kg	12,2%	6,1%	81,7%	S3005-Y20R/S2005-Y20R
NG06	2 Kg	1 Kg	40 Kg	4,6%	2,3%	93,1%	S1505-Y20R
KLEUR CODE	DJENNÉ ROOD	GOMERA GRIJS	DOVER WIT	DJENNÉ ROOD	GOMERA GRIJS	DOVER WIT	NCS CODE
DG01	12 Kg	6 Kg	0 Kg	66,7%	33,3%	0,0%	S5010-Y50R
DG02	12 Kg	6 Kg	6 Kg	50,0%	25,0%	25,0%	S5010-Y50R/S4010-Y50R
DG03	12 Kg	6 Kg	20 Kg	31,6%	15,8%	52,6%	S4010-Y50R
DG04	12 Kg	6 Kg	40 Kg	20,6%	10,3%	69,1%	S3005-Y80R
DG05	12 Kg	6 Kg	80 Kg	12,2%	6,1%	81,7%	S2005-Y80R
DG06	2 Kg	1 Kg	40 Kg	4,6%	2,3%	93,1%	S1005-Y80R
KLEUR CODE	AYERS ROCK	GOMERA GRIJS	DOVER WIT	AYERS ROCK	GOMERA GRIJS	DOVER WIT	NCS CODE
AG01	12 Kg	6 Kg	0 Kg	66,7%	33,3%	0,0%	S5020-Y50R
AG02	12 Kg	6 Kg	6 Kg	50,0%	25,0%	25,0%	S5010-Y70R
AG03	12 Kg	6 Kg	20 Kg	31,6%	15,8%	52,6%	S4010-Y70R
AG04	12 Kg	6 Kg	40 Kg	20,6%	10,3%	69,1%	S3010-Y70R
AG05	12 Kg	6 Kg	80 Kg	12,2%	6,1%	81,7%	S2010-Y70R
AG06	2 Kg	1 Kg	40 Kg	4,6%	2,3%	93,1%	S1005-Y70R

NCS CODES De NCS-codes zijn met het oog bepaald en zijn een benadering van de kleuren. Door de fijnkorrelige structuur van Duro is het niet mogelijk de kleuren te scannen met een NCS Reader. In veel gevallen zullen de kleuren van de leem op de wand een iets lichtere verschijning hebben dan de NCS kleurstenen. Dit heeft te maken met de lichtinval op en langs een wand. Om te zien of specifieke kleuren geschikt zijn voor uw project, is het mogelijk kleurstenen te bestellen bij de handelaar o.v.v. de aangegeven kleurcode. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen verschillen in kleuren ontstaan. Getoonde kleuren zijn onderhevig aan het gebruik van verschillende beeldschermen. Er kunnen aan de getoonde kleuren en de NCS Codes geen rechten worden ontleend.



WHI01



WHI01



WHI01




WHI01




WHI01


TITAAN WIT




PER01




PER02



PER03




PER04




PER05


PERZISCH GEEL



GOL01



GOL02



GOL03




GOL04




GOL05

GOUD OKER




ORA01




ORA02



ORA03




ORA04




ORA05


ORANJE




DOR01



DOR02



DOR03




DOR04




DOR05


GOUD OKER
POMPEJAANS ROOD




ROR01




ROR02



ROR03




ROR04




ROR05


GOUD OKER
POMPEJAANS ROOD




PPR01




PPR02



PPR03




PPR04




PPR05


POMPEJAANS ROOD




BRR01




BRR02



BRR03




BRR04




BRR05


POMPEJAANS ROOD
METAALOXIDE ROOD




OBR01



OBR02



OBR03




OBR04




OBR05


KASSELER BRUIN
GOUD OKER




RBR01




RBR02



RBR03




RBR04




RBR05


KASSELER BRUIN
POMPEJAANS ROOD




KBR01




KBR02



KBR03




KBR04




KBR05


KASSELER BRUIN




MOR01




MOR02



MOR03




MOR04




MOR05


METAALOXIDE ROOD




PUR01




PUR02



PUR03




PUR04




PUR05


METAALOXIDE ROOD
ULTRAMARIJN BLAUW




MAH01




MAH02



MAH03







































MAH04




MAH05

MAHONIE


					METALLOXIDE ROOD COBALT BLAUW
DVI01	DVI02	DVI03	DVI04	DVI05	
					MAHONIE ULTRAMARIJN BLAUW
GVI01	GVI02	GVI03	GVI04	GVI05	
					ULTRAMARIJN BLAUW
UMB01	UMB02	UMB03	UMB04	UMB05	
					ULTRAMARIJN BLAUW COBALT BLAUW
BLU01	BLU02	BLU03	BLU04	BLU05	
					COBALT BLAUW
COB01	COB02	COB03	COB04	COB05	
					ZWART OXIDE COBALT BLAUW
GRB01	GRB02	GRB03	GRB04	GRB05	
					ZWART OXIDE ULTRAMARIJN BLAUW
DAB01	DAB02	DAB03	DAB04	DAB05	




BLB01




BLB02



BLB03




BLB04




BLB05


ZWART OXIDE
COBALT BLAUW




TEA01




TEA02



TEA03




TEA04




TEA05


GOUD OKER
COBALT BLAUW




SEG01




SEG02



SEG03




SEG04




SEG05


CONGO GROEN
COBALT BLAUW




GRG01




GRG02



GRG03




GRG04




GRG05


CONGO GROEN
ZWART OXIDE




COG01




COG02



COG03



COG04



COG05

CONGO GROEN



OGR01



OGR02



OGR03




OGR04




OGR05


CONGO GROEN
GOUD OKER




VER01




VER02



VER03




VER04




VER05


VERONEES GROEN




BGR01




BGR02



BGR03




BGR04




BGR05


ZWART OXIDE
CONGO GROEN




BLA01




BLA02



BLA03



BLA04



BLA05

ZWART OXIDE

	VERPAKKINGEN			% VAN TOTAAL			NCS CODE
KLEUR CODE	DURO DOVER	PIGMENT 1	PIGMENT 2	DURO DOVER	PIGMENT 1	PIGMENT 2	NCS CODE
KLEUR CODE	DURO DOVER	TITAN WIT	-	DURO DOVER	TITAN WIT	-	NCS CODE
WHI01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S0300-N
WHI02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S0300-N / S0500-N
WHI03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S0300-N / S0500-N
WHI04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S0300-N / S0500-N
WHI05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S0500-N
KLEUR CODE	DURO DOVER	PERZISCH GEEL	-	DURO DOVER	PERZISCH GEEL	-	NCS CODE
PER01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S0530-G80Y
PER02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S0515-G80Y
PER03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S0510-G80Y
PER04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S0507-G80Y
PER05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S0505-G80Y
KLEUR CODE	DURO DOVER	GOUD OKER	-	DURO DOVER	GOUD OKER	-	NCS CODE
GOL01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S2040-Y20R
GOL02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S1040-Y20R / S1030-Y20R
GOL03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S1030-Y20R
GOL04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S1020-Y20R
GOL05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S1015-Y20R
KLEUR CODE	DURO DOVER	ORANJE	-	DURO DOVER	ORANJE	-	NCS CODE
ORA01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S1030-Y30R
ORA02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S1020-Y30R
ORA03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S1015-Y30R
ORA04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S1010-Y30R
ORA05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S0907-Y30R
KLEUR CODE	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	GOUD OKER	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	GOUD OKER	NCS CODE
DOR01	20 Kg	100 gr	400 gr	97,561%	0,488%	1,951%	S3040-Y50R / S2040-Y50R
DOR02	20 Kg	50 gr	200 gr	98,765%	0,247%	0,988%	S2040-Y40R
DOR03	20 Kg	25 gr	100 gr	99,379%	0,124%	0,497%	S2030-Y40R / S1030-Y40R
DOR04	60 Kg	25 gr	100 gr	99,792%	0,042%	0,166%	S1515-Y50R
DOR05	100 Kg	25 gr	100 gr	99,875%	0,025%	0,100%	S1015-Y40R
KLEUR CODE	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	GOUD OKER	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	GOUD OKER	NCS CODE
ROR01	20 Kg	200 gr	500 gr	96,618%	0,966%	2,416%	S2040-Y60R
ROR02	20 Kg	100 gr	250 gr	98,280%	0,491%	1,229%	S2040-Y60R / S2030-Y50R
ROR03	20 Kg	50 gr	125 gr	99,132%	0,248%	0,620%	S2030-Y50R
ROR04	60 Kg	50 gr	125 gr	99,709%	0,083%	0,208%	S1020-Y50R
ROR05	100 Kg	50 gr	125 gr	99,825%	0,050%	0,125%	S1515-Y50R
KLEUR CODE	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	-	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	-	NCS CODE
PPR01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S3050-Y80R / S3040-Y80R
PPR02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S3040-Y80R / S2040-Y80R
PPR03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S2040-Y80R
PPR04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S2030-Y80R / S1030-Y80R
PPR05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S1020-Y80R
KLEUR CODE	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	METAALOXIDE ROOD	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	METAALOXIDE ROOD	NCS CODE
BRR01	20 KG	250 gr	250 gr	97,560%	1,220%	1,220%	S3050-Y90R / S3040-Y90R
BRR02	20 KG	100 gr	100 gr	99,010%	0,495%	0,495%	S3030-Y90R
BRR03	20 KG	50 gr	50 gr	99,502%	0,249%	0,249%	S2030-Y90R
BRR04	20 KG	25 gr	25 gr	99,750%	0,125%	0,125%	S2020-Y90R
BRR05	40 KG	25 gr	25 gr	99,876%	0,062%	0,062%	S1020-Y90R
KLEUR CODE	DURO DOVER	KASSELER BRUIN	GOUD OKER	DURO DOVER	KASSELER BRUIN	GOUD OKER	NCS CODE
OBR01	20 KG	250 gr	250 gr	97,560%	1,220%	1,220%	S4030-Y40R / S3030-Y40R
OBR02	20 KG	100 gr	100 gr	99,010%	0,495%	0,495%	S3020-Y40R
OBR03	20 KG	50 gr	50 gr	99,502%	0,249%	0,249%	S2020-Y40R
OBR04	20 KG	25 gr	25 gr	99,750%	0,125%	0,125%	S1515-Y50R
OBR05	40 KG	25 gr	25 gr	99,876%	0,062%	0,062%	S1510-Y50R

	VERPAKKINGEN			% VAN TOTAAL			NCS CODE
KLEUR CODE	DURO DOVER	PIGMENT 1	PIGMENT 2	DURO DOVER	PIGMENT 1	PIGMENT 2	NCS CODE
KLEUR CODE	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	KASSELER BRUIN	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	KASSELER BRUIN	NCS CODE
RBR01	20 Kg	100 gr	400 gr	97,561%	0,488%	1,951%	S4030-Y70R
RBR02	20 Kg	50 gr	200 gr	98,765%	0,247%	0,988%	S4020-Y80R / S3020-Y80R
RBR03	20 Kg	25 gr	100 gr	99,379%	0,124%	0,497%	S3020-Y80R
RBR04	60 Kg	25 gr	100 gr	99,792%	0,042%	0,166%	S2020-Y80R / S1515-Y80R
RBR05	100 Kg	25 gr	100 gr	99,875%	0,025%	0,100%	S1515-Y80R
KLEUR CODE	DURO DOVER	KASSELER BRUIN	-	DURO DOVER	KASSELER BRUIN	-	NCS CODE
KBR01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S5020-Y70R / S4020-Y70R
KBR02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S4020-Y70R / S3020-Y70R
KBR03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S3020-Y70R / S2020-Y70R
KBR04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S2010-Y70R
KBR05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S1510-Y70R
KLEUR CODE	DURO DOVER	METAALOXIDE ROOD	-	DURO DOVER	METAALOXIDE ROOD	-	NCS CODE
MOR01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S4030-R
MOR02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S3030-R
MOR03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S2030-R
MOR04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S2020-R
MOR05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S1515-R10B
KLEUR CODE	DURO DOVER	METAALOXIDE ROOD	ULTRAMARIJN BLAUW	DURO DOVER	METAALOXIDE ROOD	ULTRAMARIJN BLAUW	NCS CODE
PUR01	20 KG	250 gr	250 gr	97,560%	1,220%	1,220%	S4020-R20B
PUR02	20 KG	100 gr	100 gr	99,010%	0,495%	0,495%	S3020-R20B
PUR03	20 KG	50 gr	50 gr	99,502%	0,249%	0,249%	S2020-R20B
PUR04	20 KG	25 gr	25 gr	99,750%	0,125%	0,125%	S1515-R10B
PUR05	40 KG	25 gr	25 gr	99,876%	0,062%	0,062%	S1510-R10B
KLEUR CODE	DURO DOVER	MAHONIE	-	DURO DOVER	MAHONIE	-	NCS CODE
MAH01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S5020-R10B
MAH02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S4020-R10B
MAH03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S3020-R10B
MAH04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S2020-R10B
MAH05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S1515-R10B
KLEUR CODE	DURO DOVER	COBALT BLAUW	METAALOXIDE ROOD	DURO DOVER	COBALT BLAUW	METAALOXIDE ROOD	NCS CODE
DVI01	20 KG	250 gr	250 gr	97,560%	1,220%	1,220%	S4020-R30B
DVI02	20 KG	100 gr	100 gr	99,010%	0,495%	0,495%	S3020-R30B
DVI03	20 KG	50 gr	50 gr	99,502%	0,249%	0,249%	S3010-R30B
DVI04	20 KG	25 gr	25 gr	99,750%	0,125%	0,125%	S2010-R20B
DVI05	40 KG	25 gr	25 gr	99,876%	0,062%	0,062%	S1510-R20B
KLEUR CODE	DURO DOVER	MAHONIE	ULTRAMARIJN BLAUW	DURO DOVER	MAHONIE	ULTRAMARIJN BLAUW	NCS CODE
GVI01	20 KG	250 gr	250 gr	97,560%	1,220%	1,220%	S5010-R30B
GVI02	20 KG	100 gr	100 gr	99,010%	0,495%	0,495%	S4010-R30B
GVI03	20 KG	50 gr	50 gr	99,502%	0,249%	0,249%	S3010-R40B
GVI04	20 KG	25 gr	25 gr	99,750%	0,125%	0,125%	S1510-R40B
GVI05	40 KG	25 gr	25 gr	99,876%	0,062%	0,062%	S1010-R40B
KLEUR CODE	DURO DOVER	ULTRAMARIJN BLAUW	-	DURO DOVER	ULTRAMARIJN BLAUW	-	NCS CODE
UMB01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S2040-R80B
UMB02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S1040-R80B
UMB03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S2020-R80B
UMB04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S1510-R80B
UMB05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S1005-R90B
KLEUR CODE	DURO DOVER	ULTRAMARIJN BLAUW	COBALT BLAUW	DURO DOVER	ULTRAMARIJN BLAUW	COBALT BLAUW	NCS CODE
BLU01	20 KG	250 gr	250 gr	97,560%	1,220%	1,220%	S2040-R90B
BLU02	20 KG	100 gr	100 gr	99,010%	0,495%	0,495%	S2030-R90B
BLU03	20 KG	50 gr	50 gr	99,502%	0,249%	0,249%	S1030-R90B
BLU04	20 KG	25 gr	25 gr	99,750%	0,125%	0,125%	S1515-B
BLU05	40 KG	25 gr	25 gr	99,876%	0,062%	0,062%	S1010-R90B

	VERPAKKINGEN			% VAN TOTAAL			NCS CODE
KLEUR CODE	DURO DOVER	PIGMENT 1	PIGMENT 2	DURO DOVER	PIGMENT 1	PIGMENT 2	NCS CODE
KLEUR CODE	DURO DOVER	COBALT BLAUW	-	DURO DOVER	COBALT BLAUW	-	NCS CODE
COB01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S2040-B
COB02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S1040-B
COB03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S2020-B / S1020-B
COB04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S1015-B
COB05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S1010-B10G
KLEUR CODE	DURO DOVER	ZWART OXIDE	COBALT BLAUW	DURO DOVER	ZWART OXIDE	COBALT BLAUW	NCS CODE
GRB01	20 Kg	100 gr	400 gr	97,561%	0,488%	1,951%	S4020-B
GRB02	20 Kg	50 gr	200 gr	98,765%	0,247%	0,988%	S3020-B
GRB03	20 Kg	25 gr	100 gr	99,379%	0,124%	0,497%	S2020-B
GRB04	60 Kg	25 gr	100 gr	99,792%	0,042%	0,166%	S1510-B
GRB05	100 Kg	25 gr	100 gr	99,875%	0,025%	0,100%	S1010-B
KLEUR CODE	DURO DOVER	ZWART OXIDE	ULTRAMARIJN BLAUW	DURO DOVER	ZWART OXIDE	ULTRAMARIJN BLAUW	NCS CODE
DAB01	20 Kg	100 gr	400 gr	97,561%	0,488%	1,951%	S4020-R80B
DAB02	20 Kg	50 gr	200 gr	98,765%	0,247%	0,988%	S3020-R80B
DAB03	20 Kg	25 gr	100 gr	99,379%	0,124%	0,497%	S2020-R80B
DAB04	60 Kg	25 gr	100 gr	99,792%	0,042%	0,166%	S1510-R90B
DAB05	100 Kg	25 gr	100 gr	99,875%	0,025%	0,100%	S1005-R90B
KLEUR CODE	DURO DOVER	ZWART OXIDE	COBALT BLAUW	DURO DOVER	ZWART OXIDE	COBALT BLAUW	NCS CODE
BLB01	20 KG	250 gr	250 gr	97,560%	1,220%	1,220%	S5010-R90B
BLB02	20 KG	100 gr	100 gr	99,010%	0,495%	0,495%	S4010-R90B
BLB03	20 KG	50 gr	50 gr	99,502%	0,249%	0,249%	S3010-R90B
BLB04	20 KG	25 gr	25 gr	99,750%	0,125%	0,125%	S2010-R90B
BLB05	40 KG	25 gr	25 gr	99,876%	0,062%	0,062%	S1005-R90B
KLEUR CODE	DURO DOVER	GOUD OKER	COBALT BLAUW	DURO DOVER	GOUD OKER	COBALT BLAUW	NCS CODE
TEA01	20 Kg	100 gr	400 gr	97,561%	0,488%	1,951%	S3020-B50G
TEA02	20 Kg	50 gr	200 gr	98,765%	0,247%	0,988%	S2020-B50G
TEA03	20 Kg	25 gr	100 gr	99,379%	0,124%	0,497%	S1515-B50G
TEA04	60 Kg	25 gr	100 gr	99,792%	0,042%	0,166%	S1010-B70G
TEA05	100 Kg	25 gr	100 gr	99,875%	0,025%	0,100%	S1005-B50G
KLEUR CODE	DURO DOVER	CONGO GROEN	COBALT BLAUW	DURO DOVER	CONGO GROEN	COBALT BLAUW	NCS CODE
SEG01	20 KG	250 gr	250 gr	97,560%	1,220%	1,220%	S3020-B70G
SEG02	20 KG	100 gr	100 gr	99,010%	0,495%	0,495%	S2020-B70G
SEG03	20 KG	50 gr	50 gr	99,502%	0,249%	0,249%	S2010-B90G
SEG04	20 KG	25 gr	25 gr	99,750%	0,125%	0,125%	S2010-B90G/S1010-B90G
SEG05	40 KG	25 gr	25 gr	99,876%	0,062%	0,062%	S0907-B80G
KLEUR CODE	DURO DOVER	ZWART OXIDE	CONGO GROEN	DURO DOVER	ZWART OXIDE	CONGO GROEN	NCS CODE
GRG01	20 Kg	100 gr	400 gr	97,561%	0,488%	1,951%	S4010-G10Y
GRG02	20 Kg	50 gr	200 gr	98,765%	0,247%	0,988%	S3010-G10Y
GRG03	20 Kg	25 gr	100 gr	99,379%	0,124%	0,497%	S3010-G10Y/S2010-G10Y
GRG04	60 Kg	25 gr	100 gr	99,792%	0,042%	0,166%	S2010-G10Y
GRG05	100 Kg	25 gr	100 gr	99,875%	0,025%	0,100%	S1010-G20Y
KLEUR CODE	DURO DOVER	CONGO GROEN	-	DURO DOVER	CONGO GROEN	-	NCS CODE
COG01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S3020-G20Y
COG02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S2020-G20Y
COG03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S1515-G20Y
COG04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S1510-G20Y
COG05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S1010-G30Y
KLEUR CODE	DURO DOVER	CONGO GROEN	GOUD OKER	DURO DOVER	CONGO GROEN	GOUD OKER	NCS CODE
OGR01	20 KG	250 gr	250 gr	97,560%	1,220%	1,220%	S3030-G70Y
OGR02	20 KG	100 gr	100 gr	99,010%	0,495%	0,495%	S2020-G70Y
OGR03	20 KG	50 gr	50 gr	99,502%	0,249%	0,249%	S1515-G80Y
OGR04	20 KG	25 gr	25 gr	99,750%	0,125%	0,125%	S1510-G80Y
OGR05	40 KG	25 gr	25 gr	99,876%	0,062%	0,062%	S1010-G80Y

	VERPAKKINGEN			% VAN TOTAAL			NCS CODE
KLEUR CODE	DURO DOVER	PIGMENT 1	PIGMENT 2	DURO DOVER	PIGMENT 1	PIGMENT 2	NCS CODE
KLEUR CODE	DURO DOVER	VERONEES GROEN	-	DURO DOVER	VERONEES GROEN	-	NCS CODE
VER01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S1510-G40Y
VER02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S1005-G30Y
VER03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S1002-G50Y
VER04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S1002-G50Y/S0603-G40Y
VER05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S0603-G40Y
KLEUR CODE	DURO DOVER	ZWART OXIDE	CONGO GROEN	DURO DOVER	ZWART OXIDE	CONGO GROEN	NCS CODE
BGR01	20 KG	250 gr	250 gr	97,560%	1,220%	1,220%	S5005-B80G
BGR02	20 KG	100 gr	100 gr	99,010%	0,495%	0,495%	S4005-B80G
BGR03	20 KG	50 gr	50 gr	99,502%	0,249%	0,249%	S3005-B80G
BGR04	20 KG	25 gr	25 gr	99,750%	0,125%	0,125%	S2005-G
BGR05	40 KG	25 gr	25 gr	99,876%	0,062%	0,062%	S1502-B50G
KLEUR CODE	DURO DOVER	ZWART OXIDE	-	DURO DOVER	ZWART OXIDE	-	NCS CODE
BLA01	20 Kg	500 gr	-	97,561%	2,439%	-	S6502-B
BLA02	20 Kg	200 gr	-	99,010%	0,990%	-	S5502-B
BLA03	20 Kg	100 gr	-	99,502%	0,498%	-	S4502-B
BLA04	20 Kg	50 gr	-	99,751%	0,249%	-	S3502-B
BLA05	20 Kg	25 gr	-	99,875%	0,125%	-	S2502-B

NCS CODES De NCS-codes zijn met het oog bepaald en zijn een benadering van de kleuren. Door de fijnkorrelige structuur van Duro is het niet mogelijk de kleuren te scannen met een NCS Reader. In veel gevallen zullen de kleuren van de leem op de wand een iets lichtere verschijning hebben dan de NCS kleurstalen. Dit heeft te maken met de lichtinval op en langs een wand. Om te zien of specifieke kleuren geschikt zijn voor uw project, is het mogelijk kleurstalen te bestellen bij de handelaar o.v.v. de aangegeven kleurcode. Door het gebruik van aardepigmenten kunnen verschillen in kleuren ontstaan. Getoonde kleuren zijn onderhevig aan het gebruik van verschillende beeldschermen. Er kunnen aan de getoonde kleuren en de NCS Codes geen rechten worden ontleend.

HOE MAAKT U DE GEWENSTE KLEUR?

1 ZOEK DE GEWENSTE KLEUR IN DE TABELLEN AAN DE HAND VAN DE KLEURCODE

KLEUR CODE	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	GOUD OKER	DURO DOVER	POMPEJAANS ROOD	GOUD OKER	NCS CODE
DOR03	20 Kg	25 gr	100 gr	99,379%	0,124%	0,497%	S2030-Y40R / S1030-Y40R




Als voorbeeld nemen we DOR03

2 BEREKEN DE TOTALE HOEVEELHEID DIE U NODIG HEEFT

$$\begin{array}{c} 10 \text{ m}^2 \\ \text{Het aantal vierkante meters van uw project} \end{array} \times \begin{array}{c} 2,5 \text{ Kg} \\ \text{Vermenigvuldig met het verbruik van 2,5 Kg/m}^2 \end{array} = \begin{array}{c} 25 \text{ Kg} \\ \text{Het totaal aantal Kg dat u nodig heeft} \end{array}$$

3 VERMENIGVULDIG HET TOTAAL MET DE PERCENTAGES



In de tabellen staat hoe u de kleuren kunt maken met standaard verpakkingsgroottes. Indien u meer of minder materiaal benodigd en met een som van onze verpakkingen niet op de juiste hoeveelheid voor uw project uitkomt, kunt u de berekening in procenten zoals hier links getoond gebruiken.



4 MENGEN EN VERWERKEN

Omdat de kleurkracht van pigmenten groot is, dient het mengen ervan met leemstuc exact te gebeuren. Daarom adviseren wij om iets meer materiaal te mengen dan het verwachte verbruik om eventueel kleurverschil tussen twee mengsels te voorkomen.

Meng pigmenten eerst met water alvorens u de leemstuc toevoegt, dit verhoogt de homogeniteit binnen één mengsel. Voeg dan Duro toe en meng goed door. Verwerk Duro volgens de verwerkingsvoorschriften in het Duro Productblad.