

ROLLEN RUBBERKURK 2 & 3 mm

OMSCHRIJVING EN AFMETINGEN

Geagglomereerde kurk op rol bestaat hoofdzakelijk uit vermalen kurk van een specifieke grootte. Blanke kurkkorrels zijn een 100% natuurlijk product afkomstig van de schors van de kurkeik.

Het ontschorsen van de kurkeik gebeurt om de 9 jaar en heeft geen nadelige gevolgen voor de boom. Het oogsten van de schors kan daarom niet als een natuurverslindende activiteit of natuurroof beschouwd worden.

Kurk op rol heeft volgende afmetingen (l x b x d):

15 m x 1 m x 2 mm
22,5 m x 1 m x 3 mm

SAMENSTELLING

Ongebrande kurkkorrels
Gevulkaniseerd gerecycleerd rubber
Bindmiddel op basis van polyurethaan

SPECIFICATIES

Tolerantie op de lengte: $\pm 1 \%$
Tolerantie op de breedte: $\pm 1 \%$
Tolerantie op de dikte: $\pm 0,38 \text{ mm}$

Densiteit (ASTM F1315): 600 kg/m^3

Grootte van de granulaten kurk: 0,5 tot 1 mm

Geluidreductie (ISO 140 & 717) DLw 2 mm dikte: $> 16 \text{ dB}$

Thermische isolatie (ISO 8301): $0,089 \text{ W/(m.K)}$

Weerstand op de trekkracht (ASTM F152) : $0,78 \text{ Mpa}$
(Haaks op de richting van het samenpersen)
Weerstand op de trekkracht (ASTM F152) : $0,49 \text{ Mpa}$
(Volgens de richting van het samenpersen)



Samendrukbaarheid (ASTM F36) : 10 - 30 %

Herstellvermogen (ASTM F36) : ≥ 73 %

VERPAKKING

Geagglomererde kurk op rol worden verzonden in verpakkingen die de gepaste bescherming bieden en die voldoende afgesloten zijn om het opgegeven vochtgehalte te behouden onder normale opslagvoorwaarden.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht en direct zonlicht.

Uitgave maart 2015. Hiermee vervallen alle voorgaande technische fiches. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden.

QualyCork kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (tik)fouten of onvolledige informatie in deze technische fiche.

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@

ecomat.be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07

