



- Kan als tijdelijke afdichting worden gebruikt
- Dampdoorlatend, winddicht en waterafstotend

Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmetingen _{netto} [mm]	m ² _{netto} /pallet [m ²]	Afmeting [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _d) [m ² .K/W]
22	44	2480 x 750	81,8	2500 x 770	84,7	520	0,40

Productie: Frankrijk

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	270
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,051
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	5
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]	300
Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa]	15
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201
Afwerking zijden	tand - groef

Productomschrijving

ISOLAIR 22 is een natuurlijke en ecologische dampdoorlatende, winddichte en waterafstotende thermische isolatieplaat op basis van houtvezel.

ISOLAIR 22 wordt toegepast als onderdakplaat in hellende daken en isolatieplaat in geventileerde gevels.

Onderdakplaat:

Als onderdakplaat kunnen ze tot 2 maanden worden blootgesteld aan weersinvloeden en zijn waterdicht volgens EN 14964.

De platen kunnen meegerekend worden in de isolatiewaarde van het dak.

Gevel isolatieplaat:

Als gevel isolatieplaat zijn ze tot 3 maanden weersbestendig. De platen vervullen tevens de functie van 2e water afvoerende laag. In het geval van een open gevelbekleding, is de plaatsing van een UV-bestendig membraan, zoals PAVATEX FBA, noodzakelijk. Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan. Maximum 4 palletten op elkaar stapelen.



SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.soprema.com

ecomat.be
info@

SOPREMA
GROUP