

# SOLITEX FRONTA QUATTRO

3-laagse wandbetimmeringsbaan met monolithisch TEEE-membraan



## Technische gegevens:

Materiaal	Stof	
Dekvlies + beschermvlies	Polypropyleen microvezel	
Membraan	TEEE, monolithisch	
Eigenschap	Keuringsnorm	Waarde
Kleur		zwart
Oppervlaktegewicht	DIN EN 1849-2	180 g/m <sup>2</sup>
Temperatuurbestendigheid		-40 °C tot +100 °C
μ	DIN EN ISO 12572	80
Dikte	DIN EN 1849-2	0,6 mm
μd-waarde	DIN EN ISO 12572	0,05 m
Brandklasse	DIN EN 13501-1	E
Weerbestendig		6 maanden
Waterdichtheid	EN 1928	W1 doorstaan
Max. trekkracht lengte/dwars	DIN EN 12311-1	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Rek lengte/dwars	DIN EN 12311-1	40 % / 55 %
Doorscheurweerstand lengte/dwars	DIN EN 12310-1	220 N / 260 N
Verouderingsbestendigheid	EN 1297 / EN 1296	doorstaan

Voorzien van CE-markering overeenkomstig DIN EN 13859-2.

## Toepassingsgebied:

SOLITEX FRONTA QUATTRO beschermt het isolatiemateriaal langdurig tegen wind en regen. Gebruik bij gesloten en open gevels (gevelbetimmering met open voegen) overeenkomstig de verwerkingsinstructies.

## Leveringsvorm:

Art.-nr.	EAN	Rollengte	Rolbreedte	Oppervlak	Rolgewicht	VE	VE/pallet
12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m <sup>2</sup>	14,5 kg	1	20
13729**	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m <sup>2</sup>	29 kg	1	12

\*\* vanaf maart 2012 leverbaar

## Bijzonderheden:

Bijzonder scheurvaste luchtdichte afdekkfolie voor wandbetimmering, die volledige thermische isolatie garandeert. Bescherm de constructie tijdens de bouw tot 6 maanden lang. Geschikt voor constructies met gevelbetimmering met open voegen.



**ecomat**  
bio-ecologisch bouwen en wonen

## Systeemproducten:

TESCON INVIS: Kleefband; TESCON VANA: Kleefband; TESCON No.1: Kleefband; DUPLEX: Kleefband; ORCON F: Aansluitlijm; ORCON CLASSIC: Aansluitlijm

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie of via het Techniek-Hotline:  
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35  
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België  
ISOPROC cvba  
Kapelstraat 1  
1980 Zemst  
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35  
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36  
info@isoproc.be  
www.be.proclima.com

pro clima Nederland  
Warmteplan BV  
Mercuriusweg 5  
NL 6971 GV Brummen  
Tel.: +31 (0) 575 564805  
Fax: +31 (0) 575 564815  
info@warmteplan.nl  
www.nl.proclima.com

