



Eigenschap	Waarde
Materiaal	Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +90 °C
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +35 °C; 's nachts vorstvrij
Opslag	vorstvrij bewaren, mits koel en droog bewaard

Toepassingsgebied:

Hechtprimer voor hout, boardplaten, metselwerk, dak, wand en vloerplaat ter voorbereiding of verbetering van de ondergrond voor het daaropvolgend aanbrengen van pro clima kleefband TESCO No.1, TESCO VANA, TESCO PROFIL, BUDAX TOP en aansluitlijm ORCON F, ORCON CLASSIC en ECO COLL.

Leveringsvorm:

Art.	Art.-nr.	EAN	Inhoud	Kleefbandbreedte	Verbruik	VE	VE/pallet
Blik	10079	4026639016157	0,75 l	60 mm	ca. 55 m	6	84
				75 mm	ca. 40 m		
				150 mm	ca. 20 m		
Blik	10129	4026639016164	2,5 l	60 mm	ca. 165 m	4	40
				75 mm	ca. 135 m		
				150 mm	ca. 65 m		

De verbruikshoeveelheden verschillen afhankelijk van ondergrond en wijze van aanbrengen.

Ondergronden:

Voorafgaand aan de verlijming moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of worden gestofzuigd. Gronden op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te gronden materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).

Alle minerale oppervlakken, bijv. pleisterwerk of beton, kunnen worden voorbehandeld. Verder is het mogelijk poreuze materialen zoals zachtboard-onderdakplaten te verstevigen.

De betreffende ondergronden moeten droog zijn.

Tips:

Blik vóór gebruik goed schudden of inhoud roeren. Een liter primer is voldoende voor een oppervlak van ca. 4 m².

Primer goed laten ventileren. Richtwaarden voor de droogduur zijn ca. 30 minuten bij 20 °C, ca. 60 min. bij 5 °C.

Bij een hoge relatieve luchtvochtigheid kan de betreffende droogduur langer zijn.

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie of via het Techniek-Hotline:
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België
ISOPROC cvba
Kapelstraat 1
1980 Zemst
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.be.proclima.com

pro clima Nederland
Warmteplan BV
Mercuriusweg 5
NL 6971 GV Brummen
Tel.: +31 (0) 575 564805
Fax: +31 (0) 575 564815
info@warmteplan.nl
www.nl.proclima.com

