



### Minerale, snelhardende coating

- met algemeen keuringsattest van het bouw- en woningtoezicht P-5391/736/13 MPA-BS
- niet-waterdoorlatend getest conform DIN EN 12390-8 (28d, 1,5 bar)
- drukvastheid:  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
- verwerkingstijd: ca. 45 minuten



## TOEPASSINGEN

- om bouwwerken en bouwelementen verticaal en horizontaal af te dichten
- in gebieden die in contact staan met de grond, tegen bodemvocht en niet-accumulerend kwelwater en tegen niet-persend water volgens het testcertificaat van de bouwinspectie
- tussenafdichting volgens DIN 18533-3 tussen ondergrond en geplande afdichting uit te voeren met plastisch gemodificeerde bitumen dikke laag (PMBC)
- voor muur en vloer

## EIGENSCHAPPEN

- waterafstotend tot 6 meter waterkolom
- waterdichtheid in gemonteerde toestand volgens PG MDS

## LEVERINGSVORM

- 25 kg/zak

## VERBRUIK/OPBRENGST

- verbruik: ca. 5,0 kg/m<sup>2</sup> naargelang toepassing
- opbrengst: ca. 17 l natte mortel per zak

## TECHNISCHE GEGEVENS

Drukvastheid	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Waterbehoefte	ca. 6,0 l/zak
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Verwerkingstijd	ca. 45 minuten
Regenbestendig	na ca. 90 minuten
Begaanbaarheid	na ca. 24 uur
Laagdikte	2,5 mm (minimale droge laagdikte)

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.



---

### ALGEMENE AANWIJZINGEN

---

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur of onze hotline tel. +49 541 601-601. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.