

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet proper, vlak, volledig droog, stevig (scheurvrij), zuiver (zonder gevaar van opstijgend vocht) ontstof en ontvet zijn. Het vochtgehalte van de ondergrond mag de volgende waarden niet overschrijden : 2.5 % voor cementdekvloer en 0.5 % voor anhydriet dekvloer (gemeten met een carbuurmeter CM). De anhydrietdekvloeren moeten eerst geschuurd worden en behandeld met onze hechtprimer UNIPRIM (droogtijd van de primer : 12 u). Na droging van de primer de anhydriet dekvloeren steeds egaliseren. Overige ondergronden moet meestal geëgaliseerd worden na het aanbrengen van de geschikte primer.

De lijm vóór gebruik roeren. De lijm FIX regelmatig aanbrengen op de rug van de kurktegels met behulp van een fijne mohairroller. De lijm laten drogen totdat de lijm transparant wordt. Droogtijd bij +15 en +20°C tussen 30 en 60 min. De kurktegels kunnen tot maximaal 2 dagen vooraf ingelijmd worden. Na droging van de tegels (lijmlaag naar boven) stapelen en stofvrij opslaan.

De dag van de plaatsing de vloer regelmatig inlijmen met een roller en gedurende 30 à 60 min. laten drogen totdat de lijm transparant wordt. Indien de ondergrond te absorberend is breng een 2de laag aan. Binnen de 4 uur de ingelijmde kurktegels leggen en goed walsen of aankloppen. Na het walsen of kloppen zijn er geen correcties meer mogelijk. Voor een goede verlijming moet één van de 2 ingelijmde delen steeds vers blijven. Lijmvlekken direct met water verwijderen.

Opmerkingen

- Op houten vloer of op verwarmde vloer : ons raadplegen.
- Rolstoelvast.
- Afval niet in de gootsteen werpen.
- Gebruikstemperatuur : +15 à +20°C.
- Verbruik : 8 à 10 m² (voor de 2 zijden) voor 3 kg lijm.
- Vorstvrij opslaan en vervoeren.
- Bewaring : max. 1 jaar in de originele ongeopende verpakking.

E.C.D. nv/sa • Industriezone E17/2003
Wolfsakker 3 • B-9160 Lokeren
t. +32(0)9 348 15 77 • f. +32(0)9 349 04 40



fix

BINNEN GEBRUIK
UTILISATION EN INTERIEUR
UNIVERSESELE CONTACTLIJM
COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE

contactlijm colle de contact



3kg e

www.qualycork.be

Mode d'emploi

Le support doit être propre, plan, parfaitement sec, solide (non fissuré), sain (sans risque de remontée d'humidité), dépoussiéré et dégraissé. L'humidité du support au moment de la pose ne dépassera pas (mesure à la bombe à carbure CM) 2.5% pour les chapes ciment et 0.5 % pour les chapes anhydrite. Les chapes anhydrites devront être préalablement poncées et primarisées avec notre primaire UNIPRIM (temps séchage du primaire: 12 h). Une égalisation sera appliquée sur ce primaire. Les autres supports doivent en général être égalisés après application du primaire adéquat.

Bien remuer avant emploi. Etaler la colle FIX de façon régulière sur l'envers des dalles de liège à l'aide d'un rouleau mohair fin. Laisser sécher jusqu'à ce que la colle devienne transparente. Temps de séchage entre 30 et 60 minutes pour une température comprise entre +15 et +20°C. Les dalles de liège peuvent être encollées jusqu'à max. 2 jours avant la pose. Après séchage, empiler les dalles (face collée vers le haut) et les stocker dans un endroit exempt de poussière. Le jour de la pose, appliquer la colle sur le support de façon régulière à l'aide d'un rouleau et laisser sécher pendant 30 à 60 min. jusqu'à ce que le film de colle devienne transparent. Si le support est trop absorbant et que la couche de colle devient transparente endéans les 10 min., appliquer une deuxième couche. Endéans les 4 heures, poser les dalles de liège préalablement encollées et maroufler fermement. Plus aucune correction n'est possible après affichage. Pour un bon collage, une des deux parties encollées doit toujours rester fraîche. Enlever immédiatement les taches de colle avec de l'eau.

Remarques

- Sur support bois et sur sol chauffant : nous consulter au préalable.
- Convient sous chaises à roulettes
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Température d'utilisation : +15 à +20°C.
- Consommation : 8 à 10 m² pour les 2 faces pour 3 kg de colle.
- Stocker et transporter à l'abri du gel.
- Conservation : max. 1 an en emballage d'origine non ouvert.

