

**PRODUCT**

**DRY-PAINT**

- Omschrijving:** Tierrafino Dry-Paint is een natuurlijke en decoratieve leemverf voor wanden en plafonds in het interieur, geleverd als poeder dat gemengd dient te worden met water tot een strijk- en rol-bare verf.
- Samenstelling:** Leem, zetmeel, waterontharder.
- Verpakking:** Verkrijgbaar in zakken van 2 en 8 kg.
- Verbruik:** Ca. 85 gram/m<sup>2</sup> per laag. In de meeste gevallen zijn twee lagen voldoende (ca. 170 gr/m<sup>2</sup>). Het verbruik ligt hoger op grove en op bont gekleurde ondergronden.  
Verbruik als verf 12m<sup>2</sup> per kg, 1 laag, bij een donkere ondergrond twee lagen aanbrengen.  
Het poeder wordt 1 op 1,5 L water gemengd.
- Bewaaraadvies** Bewaar droog, koel en vrij van vorst.
- Houdbaarheid:** Tierrafino Dry-Paint is, droog bewaard, in de originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar.
- Kleuren:** Verkrijgbaar in wit en in kleur. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges. Het kleurenpalet is uit te breiden door toevoeging van vloeibare pigmenten. Pigment in poedervorm dient eerst voldoende gedispergeerd te worden in water alvorens het toegevoegd kan worden aan Tierrafino Dry-Paint.

**TOEPASSING**

Leemverf voor op alle voor muurverf geschikte ondergronden. Alleen als buitenverf inzetbaar op muren die beschermd zijn voor direct contact met water.  
Geschikt voor het verven van verfklare ondergronden als basisleem, kalkcement- en gipspleisters, beton, gipsplaat en diverse andere gangbare ondergronden.

**EIGENSCHAPPEN**

- Doe-Het-Zelver/Professional
- Zeer fijne en pure mineraalverf
- Hoog dekkend vermogen na droging
- Zeer goede hechting
- Mengbaar met zowel anorganische- als organische pigmenten
- Antistatische en damp-open afwerking
- Kleurecht met een matte uitstraling
- Bevat geen Titaan-oxide

**VERWERKING**

**Omstandigheden:** De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.

### VERWERKING

#### Ondergrond:

Constant droog en vrij van stof en vet. Zeer bont gekleurde ondergronden hebben een extra laag of een voorbehandeling nodig met Tierrafino Contact Fine.

Breng Contact Fine aan op gladde ondergronden waar twijfel is qua hechting en ondergronden die niet absorberen.

Breng Tierrafino Fix aan op zeer absorberende ondergronden.

Bij allergie voor conserveringsmiddelen een extra laag Dry-Paint aanbrenge in plaats van Contact Fine en Fix.

Omdat Dry-Paint een zeer dunne laag is, blijft de structuur van de ondergrond zichtbaar. Om een vlakke en goede ondergrond te creëren brengt u eerst Tierrafino Kalk, Base of een gipspleister aan.

#### Mengen:

Tierrafino Dry-Paint is een poeder dat met water gemengd wordt tot een verf. Maak niet meer verf aan dan binnen 2 dagen verwerkt dient te worden. Voeg al roerend langzaam 1 kg Dry-Paint toe aan 1,5 liter water en meng 5 minuten met een boormachine met kleine verfmenger. Er zullen kleine klonten zichtbaar zijn. Laat de verf 30 minuten staan. Meng nu nog eens 5 minuten met de verfmenger met een hoog toerental in tot een gladde verf zonder klonten.

Indien Tierrafino Dry-Paint een dag later na mengen aangebracht wordt, de verf nog eens goed mengen met een boormachine met kleine stucmenger. Na 2 dagen begint de natte verf minder kleverig te worden en is dan slechter te verwerken.

#### Aanbrengen:

Dry-Paint wordt aangebracht met kwast of roller, om de structuur te verfijnen strijkt/rolt u na enkele minuten het oppervlak nog eens na. Des te fijner de structuur, des te beter de dekking. Creëer de gewenste structuur en laat volledig drogen. Breng minimaal 4 uur na volledige droging van de vorige laag een tweede laag aan zoals hierboven beschreven.

In de meeste gevallen zijn twee lagen voldoende voor een goede dekking.

#### Droogtijd:

Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% luchtvochtigheid), is Dry-Paint droog tussen 2 en 6 uur. Uitgehard na twee dagen. Afplakken van Dry-Paint met licht-plakkend schilder tape na 24 uur uitharden.

#### Verdunner:

Water

#### Veiligheidsadvies:

Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het Tierrafino Dry-Paint Veiligheidsinformatieblad.

### PIGMENTPASTA

Roer pigmentpasta goed in het water alvorens Dry-Paint toegevoegd wordt zoals boven beschreven.

### EXTRA'S

Eenvoudig te gebruiken bij sjabloneertechnieken. Gebruik licht-plakkende sjablonen/schilder tape.

Om Tierrafino Dry-Paint te mengen met Tierrafino Pigmentpoeder dient u het pigment eerst volledig te dispergeren in water. Om afgeven te voorkomen dient per pigment de maximum toe te voegen hoeveelheid vastgesteld te worden, dit is per pigment verschillend.

Dry-Paint is af te werken met diverse soorten was.

### GEREEDSCHAP

Veiligheidsbril, beschermende handschoenen, boormachine, kleine stucmenger, kwast, roller, verfrolbak, licht-plakkend schilder tape.

### HULPPRODUCTEN

Tierrafino Contact Fine, -Fix, -Wax. TierraCol.

| Ondergronden overzicht   | Ondergrond                     | Hechtvermogen | Dekkracht                     | Advies            | contact fine |
|--|--------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|  | Gipsplaat                      | ****          | ****                          |                   | (x)          |
|  | Gipsplaat + verse gipspleister | ****          | ****                          |                   | (x)          |
|  | Verse kalkpleister             | ****          | ****                          |                   | (x)          |
|  | Beton (glad oppervlak)         | *****         | ****                          |                   | (x)          |
|  | Aquapanel Knauf                | *****         | ****                          |                   | x            |
|  | Fermacell                      | *****         | ***                           |                   | x            |
|  | YTONG                          | *****         | ***                           |                   |              |
|  | Baksteen                       | ***           | ***                           |                   |              |
|  | Masoniet                       | ***           | ***                           | Licht Opschuren   | x            |
|  | MDF                            | ***           | ***                           | Licht Opschuren   | (x)          |
|  | Gelakt hout                    | ***           | **                            | Licht Opschuren   | x            |
|  | Ongeschaafd hout               | *****         | ***                           |                   |              |
|  | Triplex                        | *****         | ***                           |                   | x            |
|  | Leemfinish                     | ****          | ****                          |                   | (x)          |
|  | Basisleem                      | ****          | ***                           |                   | (x)          |
|  | Leembouwplaat                  | ****          | ***                           |                   | (x)          |
|  | Rode basisleem                 | ****          | **                            |                   | (x)          |
|  | Tadelakt                       | ***           | ***                           | Met water afnemen | x            |
|  | Plastic                        | ***           | ***                           |                   | x            |
|  | Metaal                         | ***           | ***                           |                   | x            |
|  | Karton                         | ****          | ***                           |                   |              |
|  | Latex                          | ****          | ***                           |                   | (a)          |
|  | Papier Behang                  | ****          | ***                           |                   | x            |
| Verklaring van de waarden van hechting- en dekkingsvermogen  |                                |               |                               |                   |              |
|  | *                              | Zeer slecht   | 3-4 lagen Tierrafino DryPaint |                   |              |
|  | **                             | Slecht        | 3 lagen Tierrafino DryPaint   |                   |              |
|  | ***                            | Normaal       | 2 lagen Tierrafino DryPaint   |                   |              |
|  | ****                           | Goed          | 1-2 lagen Tierrafino DryPaint |                   |              |
|  | *****                          | Zeer goed     | 1-2 lagen Tierrafino DryPaint |                   |              |
| (x) - stoffige leem en zeer gladde ondergronden zoals gips/kalk/beton dienen te worden voor-behandeld met <b>contact fine</b> . (a) - behandel snel in water oplossende latex voor met contact fine. |                                |               |                               |                   |              |

### DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.